



Acrylic matt

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Αδιάβροχο, 100% ακρυλικό χρώμα, υψηλής απόδοσης



Το ACRYLIC MATT είναι ένα 100% ακρυλικό χρώμα κυρίως εξωτερικής χρήσης, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ακρυλικές ρητίνες για μεγάλες αντοχές. Παρέχει εξαιρετική λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα, θαυμάσιο άπλωμα, ευκολία εφαρμογής και μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στην ειδική του σύνθεση δεν κιτρινίζει, αντέχει τα συχνά πλυσίματα και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για τη βαφή παλιών και νέων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλο, σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, κ.λπ. Προστατεύει τις επιφάνειες από τις έντονες κλιματικές αλλαγές και τις κλιματικές καταπονήσεις, όπως βροχή, αέρας, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, χιόνι, παγετός, ατμοσφαιρικούς ρύπους, κ.λπ., γι' αυτό και συνιστάται ιδιαίτερα για εξωτερική βαφή ορεινών ή παραθαλάσσιων κτιρίων, ξενοδοχείων, κ.λπ. Το ACRYLIC MATT δίνει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα αφήνει τον τοίχο να αναπνέει.

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, σπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με Αστάρι Διαλυτή DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT ή με Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό. Για την επαναβαφή επιφανειών σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα συνοχής, εφαρμόστε απ' ευθείας δύο χέρια αραιωμένου χρώματος.

Αραίωση

10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,5-1,45±0,015 kg/l ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless δύο στρώσεις ACRYLIC MATT, σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλο, σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, κ.λπ. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά. Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπουνί ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορικού υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 g/l. (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

Acrylic matt

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	9 lt.*	10 lt.
Βάση P	750 ml.	3 lt.	9 lt.*	10 lt
Βάση D	750 ml.	3 lt.	9 lt.*	10 lt
Βάση TR	750 ml.	3 lt.	9 lt.*	10 lt

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2