



Acrylic paint

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

100% ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας



Το ACRYLIC PAINT είναι 100% ακρυλικό χρώμα, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ακρυλικές ρητίνες για πολύ μεγάλες αντοχές. Δεν κιτρινίζει, απλώνει θαυμάσια και συνδυάζει εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής, άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και ευκολία εφαρμογής. Το ACRYLIC PAINT συνιστάται κυρίως για εξωτερική χρήση σε παλιές και νέες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλο, γυψοσανίδα, αμιαντοσιμέντο, ξύλο, κ.λπ. και είναι ιδανικό για την προστασία ορεινών ή παραθαλάσσιων κτιρίων, ξενοδοχείων και γενικότερα επιφανειών που δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Το ACRYLIC PAINT δίνει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τους τοίχους να αναπνέουν.

- Ψυχρό ανακλαστικό υλικό.
- Αναπνέει και αδιαβροχοποιεί.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Ασυναγώνιστη απόδοση.
- Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς ρύπους και καυσαέρια.
- Δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη φωτιάς και την εξάπλωση φλόγας.

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με Αστάρι Διαλυτή DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT ή με Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER, αραιωμένο έως 50% με

καθαρό νερό. Για την επαναβαφή επιφανειών σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα συνοχής, εφαρμόστε απ' ευθείας δύο χέρια αραιωμένου χρώματος.

Αραίωση

10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±3 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,46-1,3±0,015 kg/lit ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless δύο στρώσεις ACRYLIC PAINT, σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλο, σπατουλαριστά, γυψοσανίδα, αμιαντοσιμέντο, ξύλο, κ.λπ. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

Acrylic paint

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 g/l.
(2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	1 lt.	3 lt.	10 lt.
Βάση Ρ	1 lt.	3 lt.	10 lt.
Βάση D	1 lt.	3 lt.	10 lt.
Βάση TR	1 lt.	3 lt.	10 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2