

Betacryl

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα κορυφαίας ποιότητας



Το BETACRYL είναι τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης, υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για την προστασία κάθε εξωτερικής, αλλά και εσωτερικής αλκαλικής επιφάνειας, όπως εμφανές μπετόν, τούβλα, σοβάς, αμιαντοτσιμεντό, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία, κ.λπ. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και παρέχει μακροχρόνια προστασία στις επιφάνειες που δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις από ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, καυσαέρια, κ.λπ. Οι εξαιρετικές αντοχές του στην υγρασία, τη βροχή και το χιόνι, το καθιστούν ιδανικό προϊόν για τη βαφή κτιρίων σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC για μεγαλύτερες ρωγμές ή εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούριες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με αστάρι DUROCOAT ή αστάρι VERADUR CLASSIC της VERNILAC. Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατ' ευθείαν δύο χέρια αραιωμένου προϊόντος.

Αραίωση

Αραιώστε 5 -15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,42-1,5±0,015 kg/lt ανάλογα με την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, ένα χέρι BETACRYL, αραιωμένο 5 -15% με καθαρό νερό. Αφού στεγνώσει (μετά από 3-4 ώρες), εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι BETACRYL, αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό σε κάθε αλκαλική επιφάνεια, όπως εμφανές μπετόν, τούβλα, σοβάς, αμιαντοτσιμεντό, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, ασβεστοκονία, κ.λπ. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες.

Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, γκρι σκούρο και κεραμιδί.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 g/l. (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	10 lt.
Αποχρώσεις	750 ml.	3 lt.	10 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

