


# Decocryl

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

## Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα γενικής χρήσης κατάλληλο για συχνό βάψιμο εξωτερικών όψεων



Το DECOCRYL είναι ένα οικονομικό ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης, κατάλληλο για τη βαφή εξωτερικών τοίχων από μπετόν, σοβά, τούβλα, τσιμεντοσανίδα, αμιαντοτσιμεντό, νοβοπάν και ξύλο με καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την υψηλή αλκαλικότητα. Αποτελεί την πλέον οικονομική λύση, για χώρους που χρειάζονται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια. Έχει ισχυρή πρόσφυση και συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα, λευκότητα, υψηλή απόδοση, ευκολία εφαρμογής και πολύ καλό άπλωμα. Το DECOCRYL στεγνώνει γρήγορα και χαρίζει μία όμορφη, λεία ματ επιφάνεια.

### Προεργασία

Προτοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες επιφάνειες ασταρώστε με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100, αραιωμένο 200-300% με καθαρό νερό. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., ασταρώστε με Αστάρι Διαλύτη DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT. Παλιές επιφάνειες μικρής απορροφητικότητας αλλά σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα συνοχής, μπορούν να ασταρωθούν με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100 αραιωμένο 300-400% ή να βαφούν απ' ευθείας με ακρυλικό, δίχως αστάρωμα.

### Αραιώση

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±3 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,57-1,58±0,015 kg/l ανάλογα την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

### Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις DECOCRYL, σε εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κ.ά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%.

### Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά.

Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

### Απόδοση

Περίπου 12-14 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DECOCRYL χρωματίζονται σε απεριόριστες ανοικτές και σκούρες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

### Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

### Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

### Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ] είναι 40 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

### Συσκευασίες

Λευκό	3 lt.	9 lt.	15 lt
Βάση P	3 lt.	9 lt.	

### Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

