

Durocryn fiber flex

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Ινοπλισμένο Ελαστομερές Χρώμα & Μονωτικό Τοίχων



Ακρυλικό, ελαστομερές, ινοπλισμένο, χρώμα και μονωτικό μαζί, για εξωτερικές κάθετες επιφάνειες. Η ειδική σύνθεση του DUROCRYL FIBER FLEX, ενισχυμένη με ίνες, προστατεύει και διακοσμεί, καλύπτοντας τις επιφάνειες με ένα σκληρό, ανθεκτικό και στην βάση του ελαστικό μανδύα, που «παρακολουθεί» τις διαστολές και συστολές των επιφανειών, δίνοντας άμεσο τελικό αποτέλεσμα με υψηλές στεγανοποιητικές προδιαγραφές και άριστο ματ διακοσμητικό φινίρισμα ικανό να καλύψει τις μικροατέλειες των επιφανειών. Παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως και +80°C, χωρίς να ρηγματώνεται. Καλύπτει τριχοειδή, μικρορωγμές και εφαρμόζεται σε κάθε νέα ή παλαιότερη οικοδομική επιφάνεια που έχει βαφεί με άλλα πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική προεργασία. Το DUROCRYL FIBER FLEX χαρίζει στις επιφάνειες υψηλή διαπνοή και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τη διαρκή υγρασία, τον παγετό, την έντονη ηλιοφάνεια, τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, αλλά και τη ρύπανση των πόλεων. Το τελικό, λευκό ή χρωματιστό φινίρισμα, του DUROCRYL FIBER FLEX, διατηρείται αναλλοίωτο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θωρακίζοντας τις εξωτερικές επιφάνειες, έτσι όπως κανένα κοινό ακρυλικό χρώμα δεν μπορεί. Το DUROCRYL FIBER FLEX, είναι στην κορυφή της σχέσης τιμής - ποιότητας και αποτελεί τη οικονομικότερη λύση για τη δημιουργία αδιάβροχων εξωτερικών επιφανειών, χωρίς προβλήματα υγρασίας.

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, μούχλα και λιπαρούς λεκέδες. Καθαρίστε, στεγνώστε και λειάνετε, εφ' όσον χρειάζεται. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως, σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC. Σε καινούργιες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες, εφαρμόστε το Αδιάβροχο Ακρυλικό Αστάρι DUROCOAT. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., εφαρμόστε το Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR CLASSIC ή το Αδιάβροχο Ακρυλικό Αστάρι DUROCOAT. Για τη βαφή επιφανειών με

προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε το απολυμαντικό υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό, αφήστε τη να στεγνώσει και ασαρώστε με VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK, Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού. Στην περίπτωση που επιθυμείτε δραστική αλλαγή της υπάρχουσας απόχρωσης (από σκούρο σε ανοιχτό χρώμα ή αντίστροφα), χρωματίστε το Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR STAIN & ALKALI BLOCK, χρησιμοποιώντας τις 8 βασικές αποχρώσεις πλαστικού SUPERPAL CLASSIC έτσι ώστε να πλησιάσετε στην τελική απόχρωση που επιλέξατε και στη συνέχεια, ασαρώστε με το χρωματιστό πλέον αστάρι. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνετε τη μέγιστη καλυπτικότητα και ταυτόχρονα ελαχιστοποιείτε τα επιπλέον χέρια που θα απαιτούνταν για αυτή την αλλαγή.

Αραιώση

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	120±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,54-1,36±0,015 kg/l ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις DUROCRYL FIBER FLEX, σε εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλα, αμιαντοσιμέντο, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C, άνω των 35°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DUROCRYL FIBER FLEX χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.



Durocryl fiber flex

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορκτού υποστρώματος», Τύπος Υ] είναι 40 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	9 lt.	15 lt.
Γκρι	750 ml.	3 lt.	9 lt.	
Βάση P	750 ml.	3 lt.	9 lt.	
Βάση D	750 ml.	3 lt.	9 lt.	
Βάση TR	750 ml.	3 lt.	9 lt.	

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

