



Durocryn

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

100% Ακρυλικό Επαγγελματικό Χρώμα Εξωτερικής Χρήσης



Το DUROCRYL είναι οικονομικό, πλαστικό χρώμα, κατασκευασμένο από 100% ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά, τούβλο, γυψοσανίδα, αμιαντοσιμέντο, νοβοπάν, ξύλο, κ.λπ. Είναι ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει, έχει πολύ μεγάλη καλυπτική ικανότητα και συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, θαυμάσιο άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Το DUROCRYL εμποδίζει την ανάπτυξη φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας και χαρίζει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τους τοίχους να αναπνέουν.

- Οικονομική & αξιόπιστη λύση για συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Υψηλή απόδοση
- Πολύ ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και την ηλιακή ακτινοβολία
- Χαμηλή απορρόφηση ρύπων
- Υψηλή λευκότητα
- Άοσμο – φιλικό στο χρήστη

Προεργασία

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες επιφάνειες ασταρώστε με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100, αραιωμένο 200-300% με καθαρό νερό. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., ασταρώστε με Αστάρι Διαλύτη DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT. Παλιές επιφάνειες μικρής απορροφητικότητας αλλά σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα συνοχής, μπορούν να ασταρωθούν με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR

A-100 αραιωμένο 300-400% ή να βαφούν απ' ευθείας με ακρυλικό, δίχως αστάρωμα.

Αραίωση

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	115±3 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,57-1,5±0,01 kg/lit ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις DUROCRYL, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα κ.ά. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lit, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα τους.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DUROCRYL χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Durocryl

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ] είναι 40 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	3 lt.	9 lt.	15 lt.
Γκρι ¹	750 ml.	3 lt.	9 lt.	
Βάση Ρ	750 ml.	3 lt.	9 lt.	
Βάση D	750 ml.	3 lt.	9 lt.	

¹ Διατίθεται σε Γκρι σκούρο no 494.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2