

Aqua parquet Primer 1K

Ακρυλικό αστάρι νερού ξύλινων πατωμάτων (παρκέτων)



Το AQUA PARQUET PRIMER 1K είναι υδατοδιαλυτό διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού εσωτερικής χρήσης, ακρυλικής βάσης. Αποτελεί την ιδανική λύση για προετοιμασία των ξύλινων πατωμάτων πριν την εφαρμογή τελικών βερνικιών πατωμάτων νερού της VERNILAC, έχει άριστη πρόσφυση και πολύ καλή ελαστικότητα. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, αδιαβροχοποιεί και σκληραίνει το ξύλο, στεγανοποιεί με ένα χέρι και προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες από την υγρασία, τους λεκέδες και την εμφάνιση ταννίνων.

- Ενισχύει και στεγανοποιεί το ξύλο με 1 χέρι
- Αποτρέπει τους λεκέδες και την εμφάνιση ταννίνης
- Εξοικονομεί βερνίκι δαπέδου
- Τρίβεται εύκολα και γρήγορα
- Άριστη πρόσφυση, εξαιρετική ελαστικότητα
- Σχεδόν άοσμο – Φιλικό στο χρήστη
- Υψηλής απόδοσης

Προεργασία

Το πάτωμα πρέπει να έχει ομαλοποιηθεί – λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο, να είναι απόλυτα στεγνό και καθαρό από σκόνες, λάδια, ξένες ύλες και σαθρά υλικά.

Αραιώση

Αραιώστε 5-10% κατ' όγκο με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	70±5 sec (DIN6, 25°C)
Πυκνότητα	1,025±0,005 kg/lit (20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα με αφρολέξ μια στρώση AQUA PARQUET PRIMER 1K. Εάν απαιτείται, σε μια με δύο ώρες, μπορεί να περαστεί και δεύτερη στρώση AQUA PARQUET PRIMER 1K, δίχως αποχαρτάρισμα. Ο αριθμός των επιστρώσεων που θα εφαρμοστούν εξαρτάται από την απορροφητικότητα, το πορώδες και την μορφολογία του δαπέδου. Η επιφάνεια είναι στεγνή σε βάθος και έτοιμη για τρίψιμο μετά από έξι ώρες από το τελευταίο χέρι. Μετά το τρίψιμο, εφαρμόστε την πρώτη στρώση του τελικού υδατοδιαλυτού βερνικιού πατωμάτων από τη σειρά AQUA PARQUET RENOVATION 1K ή MEGA TRAFFIC 2K της VERNILAC με τη χρήση ρολού, πινέλου ή σπάτουλας με αφρολέξ. Για τέλειο φινίρισμα απαιτούνται δύο τουλάχιστον στρώσεις από το τελικό βερνίκι πατωμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Πάνω από το AQUA PARQUET PRIMER 1K μην εφαρμόζετε πολυουρεθανικά βερνίκια 2 συστατικών διαλύτου. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 15°C, άνω των 35°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες και σε βάθος μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

4-6 m² ανά λίτρο, ανάλογα με τη μορφολογία και την απορροφητικότητα του δαπέδου.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε διάφανο.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε επιμελώς τα εργαλεία βαφής με άφθονο νερό και σαπουνί ή διάλυμα απορρυπαντικού, για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry



Aqua parquet Primer 1K

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2017

Αριθμός Έκδοσης: 4η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ] είναι 140 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 80 g/l.

Συσκευασίες

Διάφανο	750 ml.	2,5 lt.	5 lt.
---------	---------	---------	-------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2