

# Aqua parquet Renovation 1K

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 15/03/2018  
 Αριθμός Έκδοσης: 1η

Υδατοδιαλυτό βερνίκι ενός συστατικού πολυουρεθάνης για ανακαίνιση πατωμάτων



AQUA PARQUET RENOVATION 1K είναι άχρωμο βερνίκι πατωμάτων νέας τεχνολογίας, εσωτερικών χώρων, ενός συστατικού - πολυουρεθανικής βάσης, κατάλληλο για ανακαίνιση βερνικωμένων και προ-βερνικωμένων ξύλινων και laminate πατωμάτων σε παρκέ, διαδρόμους, σκάλες, καθιστικά και κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια από νέο ή παλαιό ξύλο. Έχει εξαιρετικό άπλωμα, άριστη πρόσφυση στις επιφάνειες, ενώ παρέχει ισχυρή προστασία και ανθεκτικότητα σε καθημερινές μηχανικές και χημικές καταπονήσεις όπως: τριβή, χάραξη, επαφή με νερό και υγρά καθαρισμού. Για προ-βερνικωμένα πατώματα – laminates απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας και ελαφρύ τρίψιμο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερικά δάπεδα και ξύλα που έχουν υποστεί προεργασία με λάδι ή κερί. Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Ανακαινίζει ξύλινα και laminate πατώματα
- Απευθείας εφαρμογή με ή χωρίς αστάρι χάρη στην τεχνολογία DIRECT
- Δεν χρειάζεται να αποχαρτάρτε διεξοδικά
- Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Ισχυρή προστασία και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε καθημερινές καταπονήσεις όπως: τριβή, χάραγμα, λέκιασμα, νερό, υγρά καθαρισμού, περπάτημα κ.λπ.

## Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές από σκόνες, λάδια ή σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε νέο δάπεδο ασαρώστε εφαρμόζοντας ένα χέρι AQUA PARQUET PRIMER 1K.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν συνιστάται αστάρισμα με αστάρι διαλυτή PARQUET PRIMER 3700. Για φρεσκάρισμα δαπέδων δεν απαιτείται αστάρισμα.**

## Αραίωση

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται αραίωση όταν εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα (T-bar applicator). Για εφαρμογή με πιστόλι, συνιστάται αραίωση 10% με καθαρό νερό.

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	24-30 sec (DIN6, 25°C)
Πυκνότητα	1,031±0,010 kg/lit (20°C)

## Εφαρμογή

Το προϊόν εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, σπάτουλα (T-bar applicator) για εφαρμογή στην οικοδομή ή πιστόλι για εφαρμογή στη βιομηχανία. Πριν τη χρήση, απαιτείται πάντοτε καλή ανάδευση του υλικού. Για εφαρμογή σε νέο δάπεδο: Σε απόλυτα στεγνές επιφάνειες, ασαρώστε εφαρμόζοντας ένα χέρι AQUA PARQUET PRIMER 1K. Αφού στεγνώσει, τρίψτε, καθαρίστε και περάστε με ρολό δύο στρώσεις AQUA PARQUET RENOVATION 1K, αραιωμένο 0-10% με νερό. Για φρεσκάρισμα δαπέδων: Τρίψτε, καθαρίστε και περάστε δύο στρώσεις AQUA PARQUET RENOVATION 1K.

## Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες. Επαναβάφεται εντός 2-3 ωρών, δίχως αποχαρτάρισμα ή μετά από 4-6 ώρες αφού προηγηθεί τρίψιμο με Free Cut 320. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 15°C και πάνω από 35°C.

## Απόδοση

Περίπου 8-12 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

## Γυαλάδα

Διατίθεται σε γυαλιστερό με γυαλάδα 90%, σατινέ με γυαλάδα 40% και ματ με γυαλάδα 20%.

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.



# Aqua parquet Renovation 1K

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/03/2018

Αριθμός Έκδοσης: 1η

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε επιμελώς τα εργαλεία βαφής με άφθονο νερό και σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού, για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ] είναι 140 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 80 g/l.

## Συσκευασίες

Σπιλπνό	750 ml.	2,5 lt.	5 lt.
Σατινέ	750 ml.	2,5 lt.	5 lt.
Ματ	750 ml.	2,5 lt.	5 lt.

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

