



# Aquacare GEL FC 420

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/05/2025  
 Αριθμός Έκδοσης: 2<sup>η</sup>

Ακρυλικό βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης, ενός συστατικού



## Αραίωση

0-5% με καθαρό νερό

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	120±10 KU
Πυκνότητα	1,03-1,04±0,015 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία «Εσωτερικής / Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.

## Συσκευασίες

Άχρωμο	750 ml.	3 lt.	10 lt.	20 lt.
--------	---------	-------	--------	--------

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

- Ιδανικό για ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις σε ξύλινα κουφώματα.
- Διακρίνεται για τις κορυφαίες αντοχές του στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες - παγετός, χιόνι, χαλάζι.
- Συνδυάζει μακροχρόνια προστασία και μοναδική αδιαβροχοποίηση.
- Έχει υψηλή ελαστικότητα, είναι άσμο και φιλικό προς το χρήστη.
- Εφαρμόζεται με ψεκάσμο - πιστόλι, ρολό ή πινέλο.

## Κατανάλωση

150-300 ml/ m<sup>2</sup> χωρίς απώλειες από τον ψεκάσμο.

## Χρόνος στεγνώματος

Περίπου 60 λεπτά σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες εργασίας (23 °C / 50% σχετική υγρασία αέρα).

Περίπου 4-6 ώρες για περαιτέρω δυνατότητα κατεργασίας.

## Γυαλάδα

20%.

## Απόχρωση

Διάφανο - Ημιμάτ. Χρωματίζεται σε ποικιλία αποχρώσεων.

## Ξήρανση

Το στένγωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος της στρώσης που εφαρμόστηκε και μπορεί να καθυστερήσει στα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλα, καθώς και με την υγρασία και το κρύο. Εάν οι συνθήκες στεγνώματος δε μπορούν να τηρηθούν οι ζημιές στην επίστρωση δε μπορούν να αποκλειστούν.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1