

Aquacare gel no. 18840

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/05/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Αδιάβροχο - Υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης σε μορφή GEL



Συνιστάται για κάθε είδους ξύλινες κατασκευές από οποιοδήποτε τύπο ξύλου σε εσωτερικούς αλλά κυρίως εξωτερικούς χώρους. Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες όλες τις εποχές σε βουνό και θάλασσα. Η πολύ καλή του πρόσφυση στο ξύλο δεν το αφήνει να φουσκώσει και να ξεκολλήσει, με αποτέλεσμα να το προστατεύει από πρόωγη προσβολή του σε κυάνωση και σαπίλα. Προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες από τις ακτίνες του ήλιου λόγω των ειδικών φίλτρων UV που περιέχει.

Είναι σε μορφή gel, με αποτέλεσμα κατά την εφαρμογή να μην τρέχει, οπότε είναι ιδανικό για κάθετες επιφάνειες. Το προϊόν αυτό είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον διότι δεν περιέχει τοξικές ουσίες.

- Σύστημα GEL για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες ξυλοκατασκευές: δεν στάζει, δεν τρέχει, έχει άριστη πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση.
- Κορυφαία αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Κατάλληλο για ξυλεία κάθε τύπου (ευρωπαϊκή και εξωτική) και συμβατό με όλους τους τύπους βερνικιού - διαλυτικού ή νερού.
- Άοσμο - Φιλικό στο χρήστη.
- Στεγνώνει γρήγορα για να δώσει πλήρη προστασία μέσα σε 2-4 ώρες.

Αραίωση

Εάν χρειαστεί, 10-20% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	130±10 KU
Πυκνότητα	1,030±0,010 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόζεται κυρίως με πιστόλι (μπεκ 2-2,5mm) ή πιστόλι airless, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και με ρολό ή πινέλο. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

- Ελεύθερο σκόνης (σε θερμ.20°C): 20' - 25'
- Στεγνό στο άγγιγμα (σε θερμ.20°C): 40' - 50'
- Στεγνό στο βάθος (σε θερμ.20°C): 2-3 ώρες.
- Επαναβάφεται μετά από 4-5 ώρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η Υψηλή σχετική υγρασία επιβραδύνει το στέγνωμα. Η θερμοκρασία επηρεάζει επίσης το στέγνωμα. Για τον λόγο αυτό οι χώροι βερνικώματος και στεγνώματος συνιστάται να μην κατεβαίνουν κάτω από τους 8°C - 10°C.

Απόδοση

Περίπου 8-10 m²/lt., ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στιλπνότητα

Διατίθεται σε σατινέ.

Αποθήκευση

Φυλάσσεται σε δροσερό και στεγνό χώρο.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Συσκευασίες

750 ml.	2,5 lt.	10 lt.	20 lt.
---------	---------	--------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.