



Aquacare

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/05/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η

Αδιάβροχο & υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης



Το AQUACARE είναι άχρωμο, διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι νερού, ακρυλικής βάσης, ιδανικό για όλες τις εσωτερικές, αλλά κυρίως εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κάγκελα, κουπαστές, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου, κ.λπ. Είναι εξαιρετικά ελαστικό και σχηματίζει μία ανθεκτική, αδιάβροχη και ταυτόχρονα υδατοαπωθητική επιφάνεια, η οποία προσφέρει μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Το AQUACARE δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και δημιουργεί ένα τέλειο φινιρίσμα με εξαιρετικές αντοχές στον ήλιο, την υγρασία και τον παγετό. Είναι άοσμο και περιέχει ειδικά μελετημένα φίλτρα UV που προστατεύουν το ξύλο από την ηλιακή ακτινοβολία.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από ρετσίνα, λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες (παρθένα ξύλα), για αποτελεσματική και μακροχρόνια προστασία τους από τους μύκητες, τις μπλε κηλίδες, το σαράκι και τους τερμίτες εφαρμόστε το αστάρι εμποτισμού νερού AQUALASUR EXTRA ή το συντηρητικό εμποτισμού TIMBERTONE GUARD της VERNILAC και στη συνέχεια, 2-3 χέρια AQUACARE. Σε ξύλινες επιφάνειες με παλιά βερνίκια ή χρώματα σε κακή κατάσταση (ξεφλουδισμένα, φθαρμένα, κ.λπ.), αφαιρέστε τα πλήρως με ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ VERNILAC, καθαρίστε καλά την ξύλινη επιφάνεια με διαλυτικό νίτρου N1 και στη συνέχεια, εφαρμόστε 2-3 χέρια AQUACARE. Για τη συντήρηση ξύλινων επιφανειών ήδη βαμμένων με βερνίκια σε καλή κατάσταση, λειάνετε ελαφρά με κατάλληλο γυαλόχαρτο, καθαρίστε από τυχόν σκόνες και εφαρμόστε 2-3 χέρια AQUACARE.

Αραίωση

Εάν χρειαστεί, 5-10% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	45±5 sec (DIN 53211-CUP No6, 20°C)
Πυκνότητα	1,03-1,04±0,015 kg/lit ανάλογα με την γυαλάδα (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι 2-3 χέρια AQUACARE, σε εσωτερικές, αλλά κυρίως εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κάγκελα, κουπαστές, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου, κ.λπ. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 45-60 λεπτά. Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 9-12 m²/lt., ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Στιλπνότητα

Διατίθεται σε γυαλιστερό με γυαλάδα 85%, σε σατινέ με γυαλάδα 35% και σε ματ με γυαλάδα 15%.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και χρωματίζεται σε 88 MONTEPNEΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία A/ε «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 80 g/l.



Aquacare

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/05/2025

Αριθμός Έκδοσης: 8η

Συσκευασίες

Γυαλιστερό	750 ml.	2,5 lt.	10 lt.
Σατινέ	750 ml.	2,5 lt.	10 lt.
Ματ	750 ml.	2,5 lt.	10 lt.
Γυαλιστερό Βάση TR	0,75 lt.	2,25 lt.	
Σατινέ Βάση TR	0,75 lt.	2,25 lt.	
Ματ Βάση TR	0,75 lt.	2,25 lt.	

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2