

# Aquadur super grip

## Άοσμο αστάρι πολλαπλών χρήσεων νερού

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/01/2025  
 Αριθμός Έκδοσης: 1η



Το AQUADUR SUPER GRIP είναι ταχυστέγνωτο ακρυλικό υπόστρωμα νερού, πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από ξύλο, MDF, νοβοπάν, επιφάνειες βαμμένες με λαδομπογιά, μεταλλικές επιφάνειες, αλουμινίου, γαλβανισμένο λαμαρίνα, γυαλί, σκληρό PVC, πέτρα. Δουλεύεται μαλακά, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και σχηματίζει μία ανθεκτική και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια που εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή βερνικοχρωμάτων. Εφαρμόζεται ευχάριστα λόγω της χαμηλής οσμής του και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για χρήση με τη ριπολίνη νερού AQUATONE της VERNILAC.

- Ακρυλικό Αστάρι πολλαπλών χρήσεων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων όπως: MDF, νοβοπάν, αλουμίνιο, γαλβανισμένο λαμαρίνα, σκληρό PVC, βαμμένη λαδομπογιά, κεραμικά πλακίδια, γυαλί, πέτρα
- Μονωτικό τανίνης και ρόζων
- Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά-ακρυλικά χρώματα ή βερνικοχρώματα (νερού ή διαλύτου)
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό άπλωμα-δούλεμα-τρίψιμο
- Γρήγορο στέγνωμα
- Άοσμο-φιλικό στον χρήστη

### Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνη, λάδια, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μεταλλικές επιφάνειες καθώς και επιφάνειες από γαλβανισμένο λαμαρίνα, ανοξειδωτο ή αλουμίνιο, που ασταρώνονται για πρώτη φορά, απαιτούν καλό καθαρισμό και απολίπανση με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC. Επιφάνειες από

πλαστικό, γυαλί, PVC, πολυεστέρα ή πέτρα καθαρίζονται καλά με άφθονο νερό και σαπουνάδα. Οι ξύλινες επιφάνειες που επαναβάφονται, αφού προηγηθεί πλήρης αφαίρεση των παλιών αποκολλημένων χρωμάτων, στοκάρονται, με ξυλόστοκο STOCOXYL, λειάνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο και ασταρώνονται με υπόστρωμα AQUADUR SUPER GRIP της VERNILAC.

### Αραίωση

Για εφαρμογή σε ξύλο, μέταλλα και τοίχους, 10-20% με καθαρό νερό. Για εφαρμογή σε πολυεστέρα, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο, γαλβανισμένο λαμαρίνα και πέτρα, 20-30% με καθαρό νερό.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Λευκό

Ιξώδες	125±5 KU (DIN 53211-CUP Νο6, 20°C)
Πυκνότητα	1,28±0,013 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

#### Βάση

Ιξώδες	138±2 KU (DIN 53211-CUP Νο6, 20°C)
Πυκνότητα	1,27±0,01 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

### Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία και η αραίωση εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless 1 με 2 χέρια AQUADUR SUPER GRIP σε εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδα, μέταλλα, γυαλί, πολυεστέρα, σκληρό PVC, MDF, πέτρα και τοίχους. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C και άνω των 35°C.

### Στέγνωμα-Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

### Απόδοση

Περίπου 10-12 m<sup>2</sup>/lt, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry



# Aquadur super grip

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
Ημερομηνία Έκδοσης: 22/01/2025  
Αριθμός Έκδοσης: 1η

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

## Τελείωμα

Βερνικόχρωμα AQUATONE ή AQUATONE L30 της VERNILAC.

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/δ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο», Τύπος Δ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.

## Συσκευασίες

Λευκό	750 ml	2,25 lt
Βάση TR	700 ml	2,10 lt

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2