

# Aqualasur plus

Υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού για προστασία και διακόσμηση ξύλου

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/11/2020

Αριθμός Έκδοσης: 5η



Το AQUALASUR PLUS είναι έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου, νέας γενιάς, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Είναι υδατοδιαλυτό, διεισδύει σε βάθος χρωματίζοντας την ξύλινη επιφάνεια και χάρη στην ειδική σύνθεσή του, εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας και την εμφάνιση βακτηρίων στο επίχρισμα. Εφαρμόζεται εύκολα σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξύλινες επενδύσεις, δοκάρια, κάγκελα, περιφράξεις, έπιπλα κήπου, υπόστεγα, πέργκολες και συνιστάται ιδιαίτερα για εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Το AQUALASUR PLUS παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή μαδάει και προσφέρει αποτελεσματική προστασία, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

## Προεργασία

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από λάδια, ρετσίνα, σκόνες και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε καινούργια ξύλα, συνιστάται καλός καθαρισμός από σκόνες, ρετσίνα και λάδια, με διαλυτικό νίτρο N1 της VERNILAC. Σε επιφάνειες με παλιά βερνίκια ή χρώματα σε κακή κατάσταση, συνιστάται πλήρης αφαίρεση των παλιών χρωμάτων ή βερνικιών, με ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ της VERNILAC. Κατά την εφαρμογή η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 14%. Για αποτελεσματικότερη συντήρηση αλλά και μακροχρόνια προστασία του ξύλου ενάντια σε μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες σαράκι και τερμίτες, συνιστάται η προεργασία με το Αστάρι εμποτισμού νερού AQUALASUR EXTRA της VERNILAC.

## Αραίωση

Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμο για χρήση.

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	11±1 sec (DIN 53211-CUP Νο4, 20°C)
Πυκνότητα	1,03-1,04±0,015 kg/l ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

## Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας, εφαρμόστε με πινέλο, πιστόλι ή εμβάπτιση 1-2 χέρια έγχρωμο ή άχρωμο βερνίκι εμποτισμού AQUALASUR PLUS σε εσωτερικές, αλλά κυρίως εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Η τελική απόχρωση της ξύλινης επιφάνειας, εξαρτάται από τον αριθμό των επιστρώσεων που εφαρμόστηκαν, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον αρχικό της χρωματισμό (φυσικό ή τεχνητό). Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει η υγρασία να είναι μικρότερη από 75% και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 10oC. Για τέλειο φινιρίσμα και πλήρη αδιαβροχοποίηση της βαμμένης ξύλινης επιφάνειας από την υγρασία, τη βροχή και τον παγετό, εφαρμόστε πάνω στο AQUALASUR PLUS, 2-3 χέρια άχρωμο ή έγχρωμο, διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι νερού, AQUACARE της VERNILAC, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση.

## Στέγνωμα – Επαναβαφή

Στεγνώνει επιφανειακά σε 30 λεπτά. Επαναβάφεται μετά από 1-2 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

## Απόδοση

Περίπου 10 m<sup>2</sup>/lt., ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο, σε 10 αποχρώσεις χρωματολογίου ENDURA GUARD και χρωματίζεται σε 88 MONTEPNEΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.



# Aqualasur plus

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 06/11/2020  
 Αριθμός Έκδοσης: 5η

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο <65 g/l.

## Συσκευασίες

Άχρωμο	750 ml.	2,5 lt.	12 lt.
Αποχρώσεις	750 ml.	2,5 lt.	12 lt.
Βάση TR	0,75 lt.	2,25 lt.	

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.  
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

