

Aqualasur PR 200

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 3η

Ακρυλικό αστάρι νερού ενός συστατικού, με μυκητοκτόνο δράση



Ιδανικό για όλα τα ξύλα που προέρχονται από κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα χωρίς εκχυλίσματα.

Λόγω της μικρομοριακής σύνθεσής του, διεισδύει βαθιά και «γαντζώνει» πολύ γερά στο ξύλο με ένα μόνο πέρασμα.

Παρέχει υψηλή υδατοστεγανότητα, προστατεύει από ακτίνες UV και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στις ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις.

Το ξηρό του φιλμ παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στους μύκητες της κυάνωσης.

Είναι άοσμο. Χρωματίζεται σε ποικιλία αποχρώσεων.

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση-βούτα, flow coating, ρολό ή πινέλο.

Αραίωση

Δεν απαιτείται.

Κατανάλωση

50-160 ml/ m² ανάλογα την διαδικασία εφαρμογής και το είδος του ξύλου.

Χρόνος στεγνώματος

Επιφανειακό στέγνωμα σε 30 λεπτά περίπου σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες εργασίας (23°C / 50% σχετική υγρασία αέρα).

3-4 ώρες περίπου για περαιτέρω δυνατότητα κατεργασίας.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ίξωδες	11±1 sec (DIN 53211-CUP No4, 20°C)
Πυκνότητα	1,03-1,04±0,015 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπουνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.

Συσκευασίες

Άχρωμο	750 ml.	3 lt.	20 lt.
--------	---------	-------	--------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

801 11 55500

Σελίδα 1 από 1 / Page 1 from 1