

# Aquatone FC 730

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/05/2025

Αριθμός Έκδοσης: 11η

## Ακρυλική λάκα νερού εξωτερικής χρήσης



### Ματάρισμα: 30%

Ιδανική για ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις σε ξύλινα μέρη, εξωτερικά και εσωτερικά. Διακρίνεται για τη σταθερή λευκότητά της, τις εξαιρετικές αντοχές της σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υψηλή ελαστικότητά της και τη βελουδίνη υφή της.

Είναι άοσμη.

Λάκα νερού ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Άοσμη.

### Διαλυτικό αραιώματος

Νερό.

### Κύριος χώρος εφαρμογής

Ιδανική για ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις σε ξύλινα μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διακρίνεται για τη σταθερή λευκότητά της, τις εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υψηλή ελαστικότητα και βελουδίνη υφή της.

### Φυσικά – Χημικά χαρακτηριστικά

**Στερεά Συστατικά (%κ.β.):**

47,5 ± 1 (ASTM D2369).

**Πυκνότητα (Kg/L):**

1,190 ± 0,010 (ISO 2811.01, 20°C).

**ΙΞΩΔΕΣ (KU):**

130 ± 5 (ASTM D562, 20°C).

### Χρόνος Στεγνώματος στους 23°C, 50% RH:

Ελεύθερο σκόνης: 1 ώρα, Τρίψιμο μετά από: 4 ώρες, Χρόνος αναμονής μέχρι την επόμενη στρώση: 6-8 ώρες (εάν εφαρμοστεί προϊόν νερού) 24 ώρες (εάν εφαρμοστεί προϊόν διαλύτη).

### Κατανάλωση:

120 – 160 mL/m<sup>2</sup> (σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες).

**Βαθμός Γυαλάδας:** 28 – 31 @60° [ASTM D523].

### Κατηγορία Π.Ο.Ε. [2004/42/ΕΚ]:

Α.ε(Υ) Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου.

ΟΡΙΟ ΦΑΣΗΣ II: 130 g/L.

Π.Ο.Ε. ετοιμού προς χρήση προϊόντος: ≤ 129 g/L.

### Τρόπος χρήσεως

Εφαρμόζεται με πιστόλι, για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ψεκασμών. Για αυτόματα συστήματα ψεκασμού συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της VERNILAC.

### Παρατηρήσεις

Υψηλή σχετική υγρασία επιβραδύνει το στέγνωμα.

Οι χώροι χρωματισμού και στεγνώματος να μην κατεβαίνουν κάτω από τους 10°C.

### Πίνακας ψεκασμών

Μέθοδος Ψεκασμού	Airless	Air mix Με υποστήριξη αέρα	Κοινό Πιστόλι
Πίεση Ψεκασμού (Bar)	100-120	80-100	-
Πίεση Αέρα (Bar)	-	1,5-2,0	3-4
Μέγεθος Εκνεφωτή (mm)	0,28-0,33	0,28-0,33	2-2,5
Μέγεθος Εκνεφωτή (inch)	0,011-0,013	0,011-0,013	-
Γωνία Ψεκασμού σε μοίρες (°)	20-50	20-50	20-50
Αραίωση % κατ' όγκο	καμία	Το πολύ έως 5%	10-15%

### Συσκευασίες

Λευκό	1 lt.	3 lt.	25 lt.
-------	-------	-------	--------

### Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.