

Aquatone

Πολυουρεθανική - ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα και μέταλλα



Το AQUATONE είναι ριπολίνη νερού, πολυουρεθανικής - ακρυλικής βάσης, κατάλληλη για εφαρμογή σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, PVC. Το AQUATONE έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια, δημιουργώντας ένα τέλειο φινιρίσμα. Είναι άοσμο και δεν κτρινίζει.

- Ακρυλική – Πολυουρεθανική Ριπολίνη νερού
- ΔΕΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ
- Αντιμυκητιακή
- Θαυμάσιο άπλωμα – δούλεμα χωρίς ματίσεις
- Εξαιρετική απόδοση & καλυπτικότητα
- Λερώνεται δύσκολα, καθαρίζεται πολύ εύκολα
- Κορυφαία ποιότητα
- Άοσμη - Φιλική στο χρήστη
- Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC
- Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά, σκουριές και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Για την κατάλληλη προετοιμασία ξύλινων επιφανειών, αλλά και επιφανειών από γυαλί, πολυεστέρα, PVC, αλουμίνιο και γαλβανιζέ λαμαρίνα, συνιστάται η εφαρμογή του υποστρώματος AQUADUR της VERNILAC.

Για πορώδεις επιφάνειες, όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες ή σοβάς, συνιστάται η εφαρμογή του υποστρώματος DUROCOAT, VERADUR CLASSIC ή αστάρι VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER της VERNILAC. Για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών, συνιστάται η χρήση του Αντισκωριακού Ασταριού ANTIRUST ή του Συμβατικού Ασταριού Μετάλλων FERODUR της VERNILAC.

Αραίωση

10-20% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	120±5 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,11-1,27±0,015 kg/l ανάλογα με το είδος ματαρίσματος, βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless 2 χέρια AQUATONE, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, PVC και τοίχους. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C και άνω των 35°C.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Η ριπολίνη νερού στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

Απόδοση

Περίπου 12-14 m²/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό, σατινέ ή ματ και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/δ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.



Aquatone

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Συσκευασίες

Γυαλιστερό Λευκό	750 ml.	2,5 lt.
Βάση P	750 ml.	2,5 lt.
Βάση D	750 ml.	2,5 lt.
Βάση TR	750 ml.	2,5 lt.
Σατινέ Λευκό	750 ml.	2,5 lt.
Βάση P	750 ml.	2,5 lt.
Βάση D	750 ml.	2,5 lt.
Βάση TR	750 ml.	2,5 lt.
Ματ Λευκό	750 ml.	2,5 lt.
Βάση P	750 ml.	2,5 lt.
Βάση D	750 ml.	2,5 lt.
Βάση TR	750 ml.	2,5 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2