

Decking oil

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2017
 Αριθμός Έκδοσης: 4η

Πολυουρεθανικό προστατευτικό λάδι εμποτισμού για ξύλα, με φίλτρα UV, φωτοσταθεροποιητές HALS, κερί και υδατοαπωθητικά πρόσθετα



Πολυουρεθανικό προστατευτικό λάδι εμποτισμού, εξωτερικής χρήσης για όλα τα ξύλινα δάπεδα, εμπλουτισμένο με φίλτρα UV - φωτοσταθεροποιητές HALS, κερί και υδατοαπωθητικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία ξύλινων κατασκευών. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, εμποδίζει τη διείσδυση του νερού και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του. Προστατεύει από τους λεκέδες και τις λιπαρές ουσίες, έχει μεγάλη αντοχή στο χλωριωμένο νερό, την υπερύθρη ακτινοβολία, τα χημικά, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις. Για εξωτική (teak, nyatoh, bangkirai, meranti και ipé) και κλιβανισμένη ξυλεία.

Προεργασία

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα και βερνίκια. Εάν οι επιφάνειες είναι λεκιασμένες ή έχουν συσσωρευμένους ρύπους από την εξωτερική έκθεση ή τη συχνή χρήση, πρέπει να καθαριστούν με το διαλυτικό νίτρου N1 της VERNILAC. Εάν το ξύλο έχει επιχρισθεί στο παρελθόν με χρώματα ή βερνίκια, πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως με ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 7277 της VERNILAC. Στη συνέχεια η επιφάνεια πρέπει να ξεπλυθεί καλά και όταν στεγνώσει να τριφτεί ελαφρά με φιλό γυαλόχαρτο. Να μη χρησιμοποιηθεί χλωρίνη ή σκληρό καθαριστικό για τον καθαρισμό των ξύλων, γιατί θα τα καταστρέψει.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	17±2 sec (CF4, 25°C)
Πυκνότητα	0,878±0,005 kg/lit (20°C)

Εφαρμογή

Το DECKING OIL είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Μετά την εφαρμογή χρειάζεται απαλό σκούπισμα με πανί. Για μαλακά ξύλα ή για ξύλα που εκτίθενται σε έντονες καιρικές συνθήκες, συνιστάται ένα δεύτερο πέρασμα με DECKING OIL μετά από 5-6 ώρες. Πολύ αφυδατωμένα – πολυκαιρισμένα ξύλα, που έχουν μείνει απροστάτευτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστούν 3 ή περισσότερες στρώσεις προκειμένου να αποκτήσουν τη αρχική τους όψη. Δεν εφαρμόζεται σε υγρές ή βρεγμένες επιφάνειες. Δεν αραιώνεται, ούτε αναμιγνύεται με χρωστικές. Η εφαρμογή του DECKING OIL πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μια φορά ετησίως.

Απόδοση

Περίπου 14-16 m²/L σε σκληρά ξύλα και 12-14 m²/L σε μαλακά ξύλα. Η απόδοση μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως την ποιότητα, την απορροφητικότητα και την κατάσταση του ξύλου.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/στ «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ] είναι 700 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 699 g/l.



Decking oil

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2017

Αριθμός Έκδοσης: 4η

Συσκευασίες

Άχρωμο	2,5 lt.	5 lt.	12 lt.	25 lt.
TEAK	2,5 lt.	5 lt.	12 lt.	25 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις

συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2