

Decocem Beton

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

Εφέ Απομίμησης Τσιμέντου, αδρής ανάγλυφης υφής, σε μορφή πάστας



Το DECOCEM BETON είναι Ειδικό Σπατουλαριστό Επίχρισμα - Εφέ Απομίμησης Τσιμέντου, αδρής ανάγλυφης υφής, σε μορφή πάστας. Εφαρμόζεται σε σοβά, γυψοσανίδα, τσιμέντο, τούβλο, τσιμεντόλιθο, ξύλο, MDF¹, μέταλλο², μωσαϊκό, πλακάκι και παλιές βαμμένες επιφάνειες. Εργαλεία εφαρμογής: σπάτουλα ή πιστόλι με μπεκ 3 mm για κάθε επιφάνεια (κάθετη ή οριζόντια). Χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

Αραιώση

Για σπάτουλα 0-5% με νερό. Για πιστόλι 15-20% με νερό (μπεκ 3 mm).

Κατανάλωση

1,2-1,4 Kg/m².

Αποχρώσεις

Χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	90 ± 10 Poise at 20° C
Πυκνότητα	1,157 kg/l

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 140 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 139 g/l.

Οδηγίες Εφαρμογής

ΒΗΜΑ - 1 // ΑΣΤΑΡΩΜΑ – Υποχρεωτικά

Εφαρμόστε 1 στρώση 120-130gr/m² DECOCEM PRIMER με σπάτουλα, πιστόλι, ρολό ή πινέλο.

Αραιώση: Προαιρετικά με καθαρό νερό έως 50% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες αραιώστε ελάχιστα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χαλαζιακό αστάρι.

Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 30-60 λεπτά το καλοκαίρι και πάνω από 1-2 ώρες το χειμώνα και προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-2.

ΒΗΜΑ - 2 // ΦΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε 1 λεπτή στρώση 400-500 gr/m²

DECOCEM BETON με σπάτουλα ή πιστόλι.

Για εφαρμογή με πιστόλι μόνο σε οριζόντιες επιφάνειες, απαιτείται μπεκ 3 mm και αραιώση 15-20% με καθαρό νερό.

Για εφαρμογή με σπάτουλα σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες συνιστάται αραιώση 0-10% με καθαρό νερό.

Μετά από 2-3 ώρες το καλοκαίρι και τουλάχιστον 4-6 ώρες το χειμώνα προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-3, δίχως τρίψιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εφαρμόζεται επάνω σε επιφάνειες με ρωγμές ή επιφάνειες που συστολοδιαστέλονται ή επιφάνειες με αρμούς (πλακάκια ή τούβλα, τσιμεντόλιθοι και πορόλιθοι που δεν είναι σοβαντισμένοι) συνιστάται η χρήση πλέγματος και η εφαρμογή 500-800 gr/m² **DECOCEM BETON**. Το πλέγμα θα πρέπει να εγκλωβιστεί εντός του **DECOCEM BETON**.

ΒΗΜΑ - 3 // ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με σπάτουλα ή πιστόλι 1 παχιά στρώση **DECOCEM BETON** - σχεδόν διπλάσια ποσότητα από αυτή που εφαρμόσατε στο ΒΗΜΑ-2 (800-900 gr/m²) και αμέσως **πατήστε την επιφάνεια με σπάτουλα**

Decocem Beton

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

προκειμένου να κάνετε το ΕΦΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝ της αρεσκείας σας.

Για εφαρμογή με πιστόλι μόνον σε οριζόντιες επιφάνειες απαιτείται μπεκ 3 mm και αραιώση 15-20% με καθαρό νερό.

Για εφαρμογή με σπάτουλα σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες συνιστάται αραιώση 0-5% με καθαρό νερό.

Μετά από 6-8 ώρες το καλοκαίρι και τουλάχιστον 12 ώρες το χειμώνα τρίψτε τη στεγνή επιφάνεια με ένα μαλακό εύκαμπτο σφουγγάρι τριψίματος ή Scotch-Brite (όχι χρήση τριβείου), αφαιρέστε τις σκόνες με αέρα και προχωρήστε στο ΒΗΜΑ-4.

ΒΗΜΑ - 4 // ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ – Υποχρεωτικά

Η χρήση βερνικιού συνιστάται για αλλαγή στο ματάρισμα ή για εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις σε: αδιαβροχοποίηση, πλυστικότητα, μείωση απορροφητικότητας σε ρύπους και λεκέδες, προστασία έναντι χημικών και οικιακών καθαριστικών, προστασία κατά της υγρασίας, της μούχλας ή/και της πρόσληψης μικροβίων/μυκητών στην επιφάνεια.

1) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Σε οποιαδήποτε επιφάνεια, εφαρμόστε με πιστόλι 1 απλή και 1 σταυρωτή στρώση **Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου 4401-05-10-20-45-A** με **Σκληρυντή 4400-B** ή βερνίκι νερού **DUROMAT W 1110-20-40-55**. Εάν πρόκειται για κάθετες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε το θιξοτροπικό βερνίκι νερού **DUROMAT W 1120-40 THIX**. Εάν οι επιφάνειες είναι σε περιβάλλον με έντονη υγρασία, χρησιμοποιήστε με πιστόλι, ρολό ή πινέλο το Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

Σε τοίχους, εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 2 στρώσεις βερνίκι νερού **DECOCEM VARNISH ΣΑΤΙΝΕ** ή **PETRACRYL AQUA MAT**.

Σε τοίχους μπάνιων και γενικότερα σε χώρους με έντονη υγρασία, εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 2-3 στρώσεις βερνίκι νερού **DECOCEM VARNISH ΣΑΤΙΝΕ** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

2) ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Σε οποιαδήποτε επιφάνεια, εφαρμόστε με πιστόλι 1 απλή και 1 σταυρωτή στρώση βερνίκι νερού **AQUACARE GEL FC420** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS- 986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

Εαν χρησιμοποιήσετε πινέλο ή ρολό εφαρμόστε 2 στρώσεις από το Αδιάβροχο & Υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού **AQUACARE MAT / ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

Σε τοίχους, εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι 2-3 στρώσεις Αδιάβροχο & Υδατοαπωθητικό βερνίκι νερού **AQUACARE MAT / ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** ή **PETRACRYL AQUA MAT** ή **DECOCEM VARNISH ΣΑΤΙΝΕ** ή Ακρυλικό Βερνίκι 2 Συστατικών διαλύτου **VERACRYL VRS-986 ΣΑΤΙΝΕ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ** με **Σκληρυντή 986-B**.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Συσκευασίες

Λευκό	1,25 kg.	5 kg.	15 kg.
Βάση TR	1,2 kg.	4,8 kg.	14,4 kg.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

¹ Σε πάχος 10 χιλιοστά ή μεγαλύτερο

² Οι Μεταλλικές επιφάνειες δεν πρέπει να ταλαντώνονται



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2