

# Enamel

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

## Γυαλιστερό Βερνικόχρωμα Αυτοκινήτων και Μεταλλικών Επιφανειών



Ταχυστέγνωτο, γυαλιστερό ντουκόχρωμα μεταλλικών επιφανειών κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας συνθετικές ρητίνες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετικές αντοχές και διατηρεί αναλλοίωτες τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του προσφέροντας μακροχρόνια προστασία και ομορφιά ακόμα και στις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι προϊόν κυρίως εξωτερικής χρήσης ιδανικό για αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, πόρτες, κάγκελα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό, μηχανήματα και για κάθε μεταλλική επιφάνεια όπου είναι επιθυμητή μια υψηλή στιλπνότητα και ένα αξεπέραστο φινιρίσμα. Το ENAMEL προσδίδει στην επιφάνεια αντισκωριακή προστασία, απαλότητα αφής, υψηλή σκληρότητα και μια μοναδική αίσθηση βάρους.

- Κορυφαίες αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Κορυφαία σκληρότητα και ελαστικότητα.
- Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία.
- Λείο και βελούδινο φινιρίσμα υψηλής στιλπνότητας.
- Μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί.
- Διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις και τη γυαλάδα του για πολλά χρόνια.
- Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών.

### Προεργασία

Οι προς βαφή επιφάνειες καθαρίζονται καλά από τυχόν σκόνες, λάδια ή σαθρά υλικά. Εάν πρόκειται να βαφεί παλιά και σκουριασμένη επιφάνεια, αφαιρέστε αποτελεσματικά τη σκουριά με τρίψιμο ή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο αφαιρετικό σκουριάς. Ασταρώστε με το ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι ANTIRUST της VERNILAC, περνώντας ένα σταυρωτό χέρι. Στη συνέχεια, αφού στεγνώσει το αστάρι, αποχαρτάρετε ελαφρά την επιφάνεια με ντουκόχαρτο free-cut No.400. Για γαλβανισμένες λαμαρίνες ή αλουμίνιο πρέπει να προηγηθεί αστάρι με WASH PRIMER της VERNILAC.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	45-55 sec (DIN 53211-CUP Νο6, 20°C)
Πυκνότητα	1,05-1,25 kg/lit ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

### Αραίωση

Για εφαρμογή με πινέλο αραιώστε έως 10% κατ' όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή με πιστόλι αραιώστε έως 10% κατ' όγκο με διαλυτικό X2 της VERNILAC. Για βιομηχανική χρήση μόνο, τους χειμερινούς μήνες, αραιώστε με διαλυτικό Πιστολιού T2 της VERNILAC, όσο απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμογή. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή στο επιχρισμένο μέταλλο, αραιώστε σε αναλογία 10% με σκληρυντή HARDOL.

### Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ανά περίπτωση διαλυτικό αραιώσης. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία και η αραίωση εφαρμόστε δύο σταυρωτά χέρια ENAMEL.

### Στέγνωμα – Επαναβαφή

Ελεύθερο σκόνης: 30 λεπτά. Στεγνό στο άγγιγμα: 1-1½ ώρα. Στεγνό σε βάθος: 18-24 ώρες. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται μετά την πάροδο 20-30 λεπτών - επάνω στο «τσίμπημα». Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

### Απόδοση

Περίπου 12-15 m<sup>2</sup>/L σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και μαύρο. Οι βάσεις του ENAMEL μπορούν να χρωματιστούν σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR CREATIONS της VERNILAC.

### Αποθήκευση

Η εργασιαστικά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



# Enamel

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2015

Αριθμός Έκδοσης: 5η

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με WHITE SPIRIT της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

## Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	2,5 lt.
Μαύρο	750 ml.	2,5 lt.
Βάση Ρ	750 ml.	2,25 lt.
Βάση D	750 ml.	2,25 lt.
Βάση TR	750 ml.	2,25 lt.

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2