

Gloss finish silicone

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 1η

Γυαλιστερό σιλικονούχο βερνικόχρωμα για μέταλλα και ξύλα



Το GLOSS FINISH SILICONE είναι γυαλιστερό βερνικόχρωμα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ξύλινες ή μεταλλικές. Είναι πολύ ανθεκτικό και ανταποκρίνεται άριστα στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο, διατηρώντας αναλλοίωτες τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του. Σχηματίζει μία σκληρή και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα.

- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη καλυπτικότητα.
- Υψηλής σκληρότητας και ελαστικότητας.
- Άριστη αντιδιαβρωτική προστασία.
- Λείο και όμορφο φινίρισμα.
- Μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί.
- Διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις και τη γυαλάδα του για πολλά χρόνια.
- Ιδανικό για μέταλλα.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες, λάδια, σκουριές, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Οι ξύλινες επιφάνειες που προετοιμάζονται για πρώτη φορά (παρθένα ξύλα), αφού προηγηθεί το ξερόζισμα στοκάρονται με ξυλόστοκο νερού STOCOXYL, λαδώνονται με λινέλαιο καλής ποιότητας και ασταρώνονται με υπόστρωμα VELATURA της VERNILAC. Οι ξύλινες επιφάνειες που επαναβάφονται, απαιτούν αφαίρεση των παλιών χρωμάτων που έχουν αποκολληθεί, στοκάρισμα σε τυχόν σκασίματα με ξυλόστοκο νερού STOCOXYL, λείανση με κατάλληλο γυαλόχαρτο και αστάρωμα με υπόστρωμα VELATURA της VERNILAC. Για την αποτελεσματικότερη αντισκωριακή προστασία των

μεταλλικών επιφανειών, νέων ή παλιών, συνιστάται η χρήση του αντισκωριακού ασταριού ANTIRUST ή συμβατικού ασταριού μετάλλων FERODUR της VERNILAC.

Αραιώση

Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό αραιώστε έως 10-15% κατ' όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή με πιστόλι ή airless, συνιστάται αραιώση έως 10-15% κατ' όγκο με διαλυτικό X2 της VERNILAC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	45-55 sec (DIN 53211-CUP Νο6, 20°C)
Πυκνότητα	0,99-1,25 kg/lt ανάλογα με την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή, απαιτείται καλή ανάδευση του προϊόντος. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless ένα ή δύο χέρια GLOSS FINISH SILICONE.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 2-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και υγρασία 50%, πάχος βαφής 40μm. Επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C..

Απόδοση

15 m² ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό γυαλιστερό και σατινέ, μαύρο γυαλιστερό, σατινέ και ματ, αλουμίνιο, χρυσό, ασημί, μπρονζέ, σε 36 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου και σε 27 γυαλιστερές μεταλλικές αποχρώσεις. Χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Gloss finish silicone

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 1η

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία βαφής για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς μετά το τέλος των εργασιών με διαλυτικό WHITE SPIRIT ή διαλυτικό X2 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

Συσκευασίες

Γυαλιστερό Λευκό		200 ml.	375 ml.	750 ml.	2,5 lt.
Σατινέ Λευκό				750 ml.	2,5 lt.
Γυαλιστερό Μαύρο		200 ml.	375 ml.	750 ml.	2,5 lt.
Σατινέ Μαύρο				750 ml.	2,5 lt.
Ματ Μαύρο		200 ml.	375 ml.	750 ml.	2,5 lt.
Gloss Χρωματιστά		200 ml.	375 ml.	750 ml.	
Αλουμινίου		200 ml.	375 ml.	750 ml.	
185 - Χρυσό	180 ml.		375 ml.	750 ml.	
175 - Ασημί	180 ml.		375 ml.	750 ml.	
135 - Μπρονζέ	180 ml.		375 ml.	750 ml.	
Γυαλιστερή Βάση P				750 ml	2,25 lt.
Γυαλιστερή Βάση D				750 ml	2,25 lt.
Γυαλιστερή Βάση TR				750 ml	2,25 lt.
Σατινέ Βάση P				750 ml	2,25 lt.
Σατινέ Βάση D				750 ml	2,25 lt.
Σατινέ Βάση TR				750 ml	2,25 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.


 ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2