

Hammer effect

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Σφυρήλατο βερνικόχρωμα για μέταλλα



Το HAMMER EFFECT είναι έγχρωμο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνικόχρωμα συνθετικών ρητινών ειδικά σχεδιασμένο για να δίνει στη βαφόμενη επιφάνεια την εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου. Έχει ισχυρή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα, εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και ένα μόνο πέρασμα αρκεί για να προστατεύσει, διακοσμήσει και να ανανεώσει μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές και γενικά μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικών ή/και εξωτερικών χώρων, όπως πόρτες, κάγκελα, κουπαστές, μεταλλικά έπιπλα, χρηματοκιβώτια, πόρτες ασανσέρ, ηλεκτρικές συσκευές, διακοσμητικά μικροαντικείμενα, κ.λπ. Το HAMMER EFFECT αποτελεί την εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση στις περιπτώσεις που θέλουμε με ένα μόνο χέρι να καλύψουμε όλες τις μικροατέλειες των μεταλλικών επιφανειών.

- Διατίθεται σε 9 αποχρώσεις χρωματολογίου.
- Εντυπωσιακό διακοσμητικό φινιρίσμα.
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Ανθεκτικό
- Καλύπτει ατέλειες μεταλλικών επιφανειών

Προεργασία

Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές από γράσα, άλατα, λιπαρές ουσίες και ελεύθερες από ελαττωματικά ή σαθρά υλικά, όπως αποφλοιωμένα χρώματα, κομμάτια σκουριάς και καλαμίνα. Για την απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας, χρησιμοποιήστε Διαλυτικό Νίτρου N1 της VERNILAC. Για την εξουδετέρωση της σκουριάς σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, τρίψτε επιμελώς την επιφάνεια μέχρι να την αφαιρέσετε πλήρως ή χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό σκουριάς. Για την αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών, νέων ή παλιών, συνιστάται η εφαρμογή μίας στρώσης αντισκωριακού ασταριού ANTIRUST της VERNILAC. Για τη βαφή αλουμινίου ή γαλβανιζέ λαμαρίνας, απαιτείται αστάρωμα με WASH PRIMER της VERNILAC πριν από την εφαρμογή του HAMMER EFFECT.

Αραίωση

Για εφαρμογή με πιστόλι ή airless αραιώστε έως 10% κατ' όγκο με διαλυτικό X2 της VERNILAC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	80-90 sec (ASTM D 1200, FORD-CUP Νο4, 25°C)
Πυκνότητα	1,01-1,07 kg/lit ανάλογα με την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας και η αραίωση, εφαρμόστε με πιστόλι ή airless ένα ή δύο χέρια HAMMER EFFECT, σταυρωτά, σε μεγάλο πάχος. Κατά την εφαρμογή, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται για εξωτερική χρήση, θα πρέπει να καλύπτονται με προσοχή οι γωνίες και όλα τα δύσκολα σημεία της μεταλλικής επιφάνειας, έτσι ώστε να αποτραπεί η εισχώρηση υγρασίας από τυχόν τρύπες ή ατέλειες βαφής. Για εφαρμογή με πιστόλι αέρος ρυθμίστε την πίεση του αέρα στα 1-1,5 bar.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25°C: Στην αφή: 10-15 λεπτά.
Επαναβαφή: Μετά από 6-8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 8-10 m²/L σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε 9 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου HAMMER EFFECT.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό X2 ή με Διαλυτικό Νίτρου N1 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Hammer effect

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

Συσκευασίες

Αποχρώσεις	750 ml.	2,5 lt.
------------	---------	---------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2