



# Minio extra

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 4η

100% Μίνιο Θιξοτροπικό με ισχυρά αντιδιαβρωτικά πιγμέντα για προστασία κατά της οξείδωσης



Πανίσχυρο 100% θιξοτροπικό αντιοξειδωτικό αστάρι για μακροχρόνια αποτελεσματική προστασία κατά της σκουριάς ακόμη και σε πολύ ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον. Δεν στάζει λόγω της θιξοτροπίας του και συνιστάται ως υπόστρωμα σε σιδηρές επιφάνειες, ειδικά αυτές που εκτίθενται στην ύπαιθρο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες - βουνό ή θάλασσα, καθώς και σε ξύλινα σκάφη για προστασία από τη σήψη. Το MINIO θιξοτροπικό είναι προϊόν νέας τεχνολογίας. Διατίθεται σε πορτοκαλί.

## Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκουριές, σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Οι μεταλλικές επιφάνειες που βάζονται για πρώτη φορά, χρειάζονται απολίπανση με Διαλυτικό Νίτρου N1 της VERNILAC, ενώ οι σκουριασμένες επιφάνειες που επαναβάφονται, πρέπει να καθαρίζονται καλά από τις σκουριές. Για την αποτελεσματικότερη αφαίρεση της σκουριάς από τις μεταλλικές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του Δραστικού Αφαιρετικού Σκουριάς KILRUST της VERNILAC.

## Αραιώση

Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, έως 15% κατ' όγκο, με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή με πιστόλι ή πιστόλι airless, έως 15% κατ' όγκο, με διαλυτικό X2 της VERNILAC. Για βιομηχανική χρήση μόνο, τους χειμερινούς μήνες, αραιώστε με Διαλυτικό Πιστολιού T2 της VERNILAC, όσο απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμογή.

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	50-60 sec (DIN 53211-CUP No6, 20°C)
Πυκνότητα	1,38-1,40 kg/lt (ISO 2811.01, 20°C)

## Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας (αφαίρεση της σκουριάς και καθαρισμός της επιφάνειας), εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless ένα ή δύο χέρια MINIO EXTRA. Αφού στεγνώσει, τρίψτε με κατάλληλο γυαλόχαρτο, προκειμένου να λειανθεί η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το τελικό χρώμα.

## Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το MINIO EXTRA στεγνώνει επιφανειακά σε 30–45 λεπτά σε θερμοκρασία 20°C, σχετική υγρασία 50% και πάχος ξηρού φιλμ 40μm ενώ το πλήρες στέγνωμα επιτυγχάνεται σε 1 ώρα. Επαναβάφεται μετά από 6-8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

## Απόδοση

4-6 m<sup>2</sup>/kg σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε πορτοκαλί.

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία βαφής για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς μετά το τέλος των εργασιών με διαλυτικό X2 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



# Minio extra

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 4η

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

## Συσκευασίες

Πορτοκαλί	500 g	1 kg	5 kg
-----------	-------	------	------

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2