



# Oxidomin extra

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 2η

## Εξαιρετικά ισχυρό αντισκωριακό αστάρι τύπου «MINIO»



Εξαιρετικά ισχυρό αντιοξειδωτικό αστάρι τύπου «MINIO» κατάλληλο για επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα. **Ιδανικό για χρήση σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα και μεταλλικές κατασκευές εν γένει.** Επιτυγχάνει αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες ακόμη κι όταν είναι εκτεθειμένες σε ισχυρά οξειδωτικό περιβάλλον. Έχει γρήγορο στέγνωμα και ισχυρή πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος. ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Παρέχει την ίδια προστασία με το μίνιο μολύβδου, χωρίς να περιέχει μόλυβδο.

### Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκουριές, σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Οι μεταλλικές επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά, χρειάζονται απολίπανση με Διαλυτικό Νίτρου N1 της VERNILAC, ενώ οι σκουριασμένες επιφάνειες που επαναβάφονται, πρέπει να καθαρίζονται καλά από τις σκουριές. Για την αποτελεσματικότερη αφαίρεση της σκουριάς από τις μεταλλικές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του Δραστικού Αφαιρετικού Σκουριάς KILRUST της VERNILAC.

### Αραιώση

Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, έως 15% κατ' όγκο, με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή με πιστόλι ή πιστόλι airless, έως 15% κατ' όγκο, με διαλυτικό X2 της VERNILAC. Για βιομηχανική χρήση μόνο, τους χειμερινούς μήνες, αραιώστε με Διαλυτικό Πιστολιού T2 της VERNILAC, όσο απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμογή.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	50-60 sec (DIN 53211-CUP No6, 20°C)
Πυκνότητα	1,38-1,40 kg/ltr (ISO 2811.01, 20°C)

### Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ανά περίπτωση διαλυτικό αραιώσης. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία (αφαίρεση της σκουριάς και καθαρισμός της επιφάνειας) και η αραιώση εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια OXIDOMIN EXTRA. Αφού στεγνώσει, τρίψτε με κατάλληλο γυαλόχαρτο, προκειμένου να λειανθεί η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το τελικό χρώμα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Είναι ακατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με το λευκό αντισκωριακό χρώμα CHASSICOAT.**

### Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 2 ώρες. Επαναβάφεται σε 18 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία). Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

### Απόδοση

Περίπου 12-14 m<sup>2</sup> ανά λίτρο σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε πορτοκαλί.

### Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry



# Oxidomin extra

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 2η

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία με WHITE SPIRIT ή διαλυτικό X2 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

## Συσκευασίες

Πορτοκαλί	375 ml.	750 ml.	2,5 lt.
-----------	---------	---------	---------

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2