


Διαλυτικό πολυουρεθάνης P22

Ειδικό διαλυτικό με κανονική ηλεκτροστατικότητα για υποστρώματα, βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης



Το P22 είναι κανονικό ηλεκτροστατικό διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και χρωμάτων πολυουρεθάνης. Η αραίωση με P22 αυξάνει ήπια την αγωγιμότητα του επιχρίσματος, το οποίο εν συνεχεία μπορεί να εφαρμοστεί με τα αντίστοιχα ηλεκτροστατικά πιστόλια. Η χρήση του **ενδείκνυται σε ΜΗ αγωγίμα επιχρίσματα**, τα οποία καθιστά κατάλληλα για ηλεκτροστατική βαφή.

Συσκευασίες

	4 lt.	15 lt.	200 lt.
--	-------	--------	---------

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος σε 20°C	0,850 ± 0,01
Περιοχή Απόσταξης (°C)	
Αρχική θερμοκρασία	80 °C
Τελική θερμοκρασία	170 °C
Συγκριτικός χρόνος εξαμίσσεως	4

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

