

# Parquet Lx 860

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 11η

## Βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών για παρκέτα



Το PARQUET LX 860 είναι διαφανές βερνίκι δύο συστατικών, πολυουρεθάνης, ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα). Εφαρμόζεται εύκολα, δίνοντας μία λεία, στιλπνή και ταυτόχρονα ελαστική επιφάνεια, με εξαιρετικές αντοχές στην τριβή, το χάραγμα, τους διαλύτες, τα υγρά καθαρισμού και τα χημικά. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και δίνει ένα τέλειο φινιρίσμα που διατηρεί αναλλοίωτη τη στιλπνότητά του, προσφέροντας ταυτόχρονα μακροχρόνια προστασία και ομορφιά που διαρκεί.

- Διαχρονική Αξία
- Εξαιρετικές Αντοχές
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Θαυμάσιο άπλωμα
- Κορυφαία επιφανειακή σκληρότητα – Δεν χαράζεται
- Δεν κτρινίζει
- Στεγνώνει γρήγορα
- Διατηρεί αναλλοίωτη τη λάμψη του για πολλά χρόνια
- Δεν επηρεάζεται από τα υγρά καθαρισμού
- Πολύ σκληρό και ανθεκτικό στις καθημερινές καταπονήσεις (μηχανικές & χημικές)
- Εξαιρετικές αντοχές στα απορρυπαντικά, τους διαλύτες, τα χημικά και το νερό
- Κατάλληλο για παρκέ γηπέδων (μπάσκετ, βόλεϊ κ.λπ.) και σχολές μπαλέτου

### Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα) εσωτερικών χώρων. Εφαρμογή: Ρολό, πινέλο, σπάτουλα (πατρόγκα) για εφαρμογή στην οικοδομή. Πιστόλι ή airless για εφαρμογή στην βιομηχανία. Σχέση ανάμιξης: 1 μέρος Α' συστατικού με 1 μέρος Β' συστατικού, κατ' όγκο. Αραιώση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση

και δεν απαιτείται αραιώση όταν εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα (πατρόγκα). Κατά τη βιομηχανική εφαρμογή του προϊόντος LX 860 Γυαλιστερό με πιστόλι ή airless απαιτείται αραιώση 30-35% κατ' όγκο με διαλυτικό 3800 της VERNILAC. Κατά τη βιομηχανική εφαρμογή του προϊόντος LX 860 Σατινέ και Ματ με πιστόλι ή airless απαιτείται αραιώση 30-35% κατ' όγκο με διαλυτικό 4800 της VERNILAC. Χρόνος ζωής μίγματος: 4-6 ώρες. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Το μίγμα PARQUET A+B πρέπει να χρησιμοποιείται απαραίτητως εντός 4-5 ωρών. Απόδοση: 8-9 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25°C: Στην αφή: 4 ώρες. Επαναβαφή: Την επόμενη ημέρα. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C ή μεγαλύτερες από 34°C.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	18±1 sec (CF4, 25°C)
Πυκνότητα	1,055±0,005 kg/lit (20°C) (To A)

### Προετοιμασία επιφάνειας

Το πάτωμα πρέπει να είναι απολύτως στεγνό και καθαρό από σκόνες, λάδια, ξένες ύλες και σαθρά υλικά. Αφού καθαριστεί επιμελώς, εφαρμόστε ένα χέρι ΑΣΤΑΡΙ PARQUET 3700 της VERNILAC, δίχως αραιώση. Ξύλινα πατώματα από τροπικά ξύλα πρέπει να ασταρώνονται με ειδικά μονωτικά αστάρια πατωμάτων.

### Εφαρμογή προϊόντος

Πριν την εφαρμογή, απαιτείται πάντοτε καλή ανάδευση των δύο συστατικών ξεχωριστά. Στη συνέχεια, αναμίξτε ίση ποσότητα PARQUET A' και PARQUET B', κατ' όγκο, αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως το μίγμα και εφαρμόστε το πρώτο χέρι. Αφού στεγνώσει καλά, τρίψτε με γυαλόχαρτο FREE CUT No 240 ή 280, καθαρίστε από τυχόν σκόνες και εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι μίγματος. Τα εργαλεία βαφής για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με ΑΣΕΤΟΝ ή διαλυτικό πολυουρεθάνης 3800 της VERNILAC. Μετά το τέλος των εργασιών, τα δοχεία και ιδιαίτερα το Β' Συστατικό, πρέπει να κλείνονται αεροστεγώς διότι καταστρέφονται παρουσία αέρος και υγρασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το γυαλιστερό βερνίκι πατωμάτων LX 860-A αναμιγνύεται μόνο με σκληρυντή LX 860-B ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ, ενώ το σατινέ ή ματ βερνίκι πατωμάτων LX 860-A αναμιγνύεται μόνο με σκληρυντή LX 860-B ΣΑΤΙΝΕ-MAT.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

# Parquet Lx 860

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 11η

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/Ι «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

## Συσκευασίες

Στιλπνό Α	1/1	2,5/1	5/1
Στιλπνό Β	1/1	2,5/1	5/1
Σατινέ Α	1/1	2,5/1	
Σατινέ-Ματ Β	1/1	2,5/1	
Ματ Α	1/1	2,5/1	
Σατινέ-Ματ Β	1/1	2,5/1	

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2