

Rust lock

Ειδικό γυαλιστερό χρώμα



Το RUST LOCK είναι ειδικό, γυαλιστερό χρώμα, το οποίο εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά, χωρίς την ανάγκη αντισκωριακού ασταριού. Έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και αποτελεί την εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τη σκουριά και την προστασία νέων ή παλιών μεταλλικών επιφανειών. Το RUST LOCK είναι μίνιο, αντισκωριακό και χρώμα μαζί σε ένα προϊόν (3 σε 1) ειδικής σύνθεσης το οποίο προσφέρει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία, σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φράγμα κατά της υγρασίας, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει ένα λείο και όμορφο τελείωμα, που διατηρεί αναλλοίωτη τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προεργασία

Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από κάθε είδους ελαττωματικά ή σαθρά υλικά (γράσα, άλατα, λιπαρές ουσίες, παλαιότερες αποφλοιωμένες βαφές, κ.ά.). Μόνο στην περίπτωση παχιάς σκουριάς – καλαμίνας, αφαιρέστε τα σαθρά κομμάτια που ενδέχεται να αποκολληθούν και καθαρίστε τυχόν σκόνες, για να δημιουργήσετε κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης. Το RUST LOCK εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά αλλά, εάν επιθυμείτε άψογο φινιρίσμα σε άγριες επιφάνειες, συνιστάται η εξομάλυνσή τους με γυαλόχαρτο.

Αραίωση

Δεν απαιτείται, για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Για εφαρμογή με πιστόλι ή πιστόλι airless, χρησιμοποιήστε μπεκ 2,5 mm και αραιώστε 10% κατ' όγκο με διαλυτικό X2 της VERNILAC. Για βιομηχανική χρήση μόνο, τους χειμερινούς μήνες, αραιώστε με διαλυτικό Πιστολιού T2 της VERNILAC, όσο απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμογή.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/08/2025

Αριθμός Έκδοσης: 9η

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	50-60 sec (DIN 53211-CUP Νο6, 20°C)
Πυκνότητα	1,05-1,25 kg/lit ανάλογα με την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ανά περίπτωση διαλυτικό αραιώσης. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία και η αραιώση εφαρμόστε ένα παχύ χέρι RUST LOCK. Σε κάθετες ή άγριες επιφάνειες και γενικότερα σε επιφάνειες όπου απαιτείται ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι RUST LOCK. Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να καλύπτονται με προσοχή οι γωνίες και όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, έτσι ώστε να αποτραπεί η εισχώρηση υγρασίας από τυχόν τρύπες ή ατέλειες βαφής.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25°C: Στην αφή: 1-2 ώρες.
Επαναβαφή: Μετά από 16 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

Απόδοση

Περίπου 8-15 m²/L σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, για πάχος ξηρού φιλμ 100-50 μm αντίστοιχα.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε 14 αποχρώσεις χρωματολογίου.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό X2 ή T2 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Rust lock

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/08/2025

Αριθμός Έκδοσης: 9η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	2,5 lt.
Αποχρώσεις	750 ml.	2,5 lt.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2