



Spatocryl elastic

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Αδιάβροχος & ελαστομερής ακρυλικός στόκος ρωγμών και αρμών



Ο SPATOCRYL ELASTIC είναι ελαστομερής ακρυλικός στόκος νερού, κατάλληλος για τη σφράγιση και στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε τοίχους, ταρατσές και πάσης φύσεως οικοδομική επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, MDF, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κ.λπ. Λόγω της εξαιρετικής ελαστικότητάς του, «παρακολουθεί» με μεγάλη ευκολία τις συστολές και διαστολές των αρμών και των ρηγματώσεων, διατηρώντας αναλλοίωτη την ελαστικότητά και τη στεγανότητά του, σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από -20°C μέχρι +130°C). Ο SPATOCRYL ELASTIC είναι γεμιστικός, δουλεύεται μαλακά, στρώνει θαυμάσια και δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου. Έχει ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετικές αντοχές στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, τον παγετό και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.

Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήση: Σε εξωτερικούς τοίχους, ταρατσές και πάσης φύσεως οικοδομική επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, MDF, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, κ.λπ. **Εφαρμογή:** Σπάτουλα, στοκαδόρο ή ατσαλίνα. **Αραίωση:** Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμος προς χρήση. **Στέγνωμα:** Εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) αλλά και την ποσότητα του υλικού που εφαρμόστηκε. Εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8°C. **Αποθήκευση:** Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.

Προετοιμασία επιφάνειας – Εφαρμογή:

Καθαρίστε τις ρωγμές ή τους αρμούς από λάδια, σκόνες, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και αφού στεγνώσουν απολύτως εφαρμόστε με σπάτουλα, στοκαδόρο ή ατσαλίνα το SPATOCRYL ELASTIC δίκως αραίωση. Εάν οι ρωγμές είναι μεγαλύτερες από 10 mm σε πλάτος ή/και βάθος χρησιμοποιήστε κορδόνι πολυουρεθάνης για να τις γεμίσετε και στη συνέχεια σφραγίστε τις με SPATOCRYL ELASTIC. Εάν απαιτείται, ανάλογα με το τύπο της ρωγμής, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μηχανικά μέσα για τη διάνοιξη ή την ομαλοποίηση της ρωγμής, ασταρώστε με το αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι DUROCOAT αραιωμένο 20-30% με διαλυτικό ΠΙΝΕΛΟΥ 617 της VERNILAC και σφραγίστε με SPATOCRYL ELASTIC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	100±10 PS (20°C)
Πυκνότητα	1,425±0,015 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Απόχρωση

Διατίθεται σε λευκό.

Απόδοση

1,0-2,0 m²/kg. Η απόδοση μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως την επιφάνεια και το βάθος των ρωγμών – αρμών.

Αποθήκευση

Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	350 gr	700 gr.
-------	--------	---------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

