

Timbertone classic

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 15η

Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού για ξύλα



Το TIMBERTONE CLASSIC είναι έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου, κατάλληλο για εφαρμογή σε όλες τις εξωτερικές, αλλά και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, δοκάρια, ξύλινες επενδύσεις, κάγκελα, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου, κ.λπ. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, χρωματίζει την ξύλινη επιφάνεια διεισδύοντας σε βάθος και εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας και την εμφάνιση βακτηρίων στο επίχρισμα. Έχει εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή μαδάει και προσφέρει αποτελεσματική προστασία, τονίζοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε ξύλινες επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά (παρθένα ξύλα), καθαρίστε καλά τις σκόνες και αφαιρέστε τυχόν λάδια ή ρετσίνα με διαλυτικό νίτρου N1 της VERNILAC. Τυχόν παλιά χρώματα ή βερνίκια σε κακή κατάσταση, αφαιρούνται με ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ της VERNILAC. Κατά την εφαρμογή η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 14%. Για αποτελεσματικότερη συντήρηση αλλά και μακροχρόνια προστασία του ξύλου ενάντια σε μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες σαράκι και τερμίτες, συνιστάται η προεργασία με TIMBERTONE GUARD ή TIMBERTONE PLUS της VERNILAC.

Αραίωση

Δεν απαιτείται. Είναι έτοιμο προς χρήση.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Ιξώδες | 27±3 sec (ISO 2431-No3, 25°C) |
| Πυκνότητα | 0,845±0,005 kg/lt (20°C) |

Εφαρμογή

Αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός και λείανση της ξύλινης επιφάνειας και καλή ανάδευση του προϊόντος, εφαρμόστε με πινέλο, πιστόλι ή εμβάπτιση ένα χέρι άχρωμο βερνίκι εμποτισμού TIMBERTONE CLASSIC, προκειμένου να εμποτιστεί σε βάθος ο πόρος του ξύλου και στη συνέχεια, 1-2 χέρια έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού TIMBERTONE CLASSIC. Η τελική απόχρωση της ξύλινης επιφάνειας, εξαρτάται από τον αριθμό των επιστρώσεων που εφαρμόστηκαν, την απορροφητικότητα του ξύλου και τον αρχικό της χρωματισμό (φυσικό ή τεχνητό). Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα πρέπει η υγρασία να είναι μικρότερη από 75% και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5°C. Για τέλειο

φινίρισμα και πλήρη αδιαβροχοποίηση της βαμμένης ξύλινης επιφάνειας, εφαρμόστε 2-3 χέρια αδιάβροχο ακρυλικό βερνίκι νερού AQUACARE της VERNILAC.

Στέγνωμα - Επαναβαφή

Στεγνώνει επιφανειακά σε 2 ώρες. Επαναβάφεται σε 8 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

Απόδοση

Περίπου 8-10 m² ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και σε 10 αποχρώσεις χρωματολογίου ENDURA GUARD. Χρωματίζεται σε 88 MONTEPNEΣ & ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε παρόμοιες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC για το TIMBERTONE CLASSIC ή με άφθονο νερό και σαπουνάδα για το AQUACARE. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/στ (Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου), Τύπος Δ] είναι 700 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 699 g/l.

Συσκευασίες

| | | |
|------------|---------|----------|
| Άχρωμο | 750 ml. | 2,5 lt. |
| Αποχρώσεις | 750 ml. | 2,5 lt. |
| Βάση TR | 750 ml | 2,25 lt. |

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

