



Uni-Grip 2K primer

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 3η

Ναυτιλιακό αστάρι πολυουρεθάνης δύο συστατικών, κορυφαίας ποιότητας



εγκλωβισμός τους στην επιφάνεια θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εφαρμογή. Σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα,τσιμέντο ή γυψοσανίδα, αφού καθαρίσετε επιμελώς την επιφάνεια, επιδιορθώστε τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή αρμούς με ακρυλικό στόκο SPATOCRYL ή SPATOCRYL ELASTIC και στη συνέχεια εφαρμόστε 1-2 στρώσεις UNI-GRIP 2K PRIMER. Για την επιδιόρθωση ξύλινων επιφανειών από σκασίματα, ρωγμές, σπασίματα, τρύπες, αρμούς ή άλλα ελαττώματα, στοκάρετε με ξυλόστοκο STOCOXYL της VERNILAC. Οι ξύλινες επιφάνειες που επαναβάφονται, απαιτούν αφαίρεση των παλιών χρωμάτων που έχουν αποκολληθεί, στοκάρισμα με ξυλόστοκο STOCOXYL και λείανση με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Το UNI-GRIP 2K PRIMER είναι αστάρι 2 συστατικών υψηλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για τα ύφαλα και τα έξαλα των σκαφών, καθώς και για ναυτιλιακή ή μη χρήση σε ξύλινες, πολυεστερικές,τσιμεντένιες εξωτερικές κυρίως ή/και εσωτερικές επιφάνειες. Ξεχωρίζει γιατί είναι το μόνο αστάρι που αντέχει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και μακροχρόνια καταπόνηση από: μόνιμη ηλιακή ακτινοβολία, θαλασσινό νερό, υγρασία, χιόνι, παγετό, χαλάζι, καυσαέρια και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια προστασία, μεγάλη ελαστικότητα και εξομαλύνει την επιφάνεια γεμίζοντας τις ατέλειες. Έχει εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και τρίβεται εύκολα. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα τελικά χρώματα MARINE-1 PAINT ή ACRYPOL PAINT ως σύστημα βαφής, εξασφαλίζει ένα φινίρισμα υψηλής αισθητικής και μεγάλης διάρκειας.

Πεδία εφαρμογής

Λόγω της ανθεκτικότητάς του είναι κατάλληλο για τα ύφαλα και τα έξαλα των σκαφών. Αποτελεί άριστη επιλογή για προστασία και προετοιμασία εσωτερικών και κυρίως εξωτερικών επιφανειών από πολυεστέρα, σοβά, μπετόν, τούβλα,τσιμέντο, γυψοσανίδα, σκληρό PVC, μέταλλο, MDF, καπλαμά, κόντρα πλακέ και πάσης φύσεως ξύλα.

Προετοιμασία επιφάνειας

Παλιές ή νέες επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, λιπαρές ουσίες, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Σε πολυεστερικές επιφάνειες συνιστάται πολύ καλό πλύσιμο και τρίψιμό τους με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια, σκουπίστε σχολαστικά τη σκόνη και καθαρίστε την επιμελώς με ένα πανί βρεγμένο σε διαλυτικό. Σκόνη και λιπαρές ουσίες πρέπει να αφαιρούνται σχολαστικά από τον πολυεστέρα διότι τυχόν

Αραίωση

Έως 15% με διαλυτικό πολυουρεθάνης 4099 ή P2, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Για βιομηχανική χρήση μόνο και εφαρμογή με πιστόλι ή airless, αραιώστε κατά 20-30% με διαλυτικό 4099, P2 ή P3 της VERNILAC, αναλόγως τη θερμοκρασία.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	92 ± 3 KREB UNITS
Πυκνότητα	1,51 ± 0,01 kg/lt (ISO 2811.01,20°C)

Σχέση Ανάμιξης

4 μέρη Α' συστατικού με 1 μέρος Β' συστατικού κατά όγκο.

Χρόνος ζωής μίγματος

3-4 ώρες σε θερμοκρασία 30°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες ο χρόνος ζωής του μίγματος μειώνεται.

Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή, απαιτείται πάντοτε καλή ανάδευση των δύο συστατικών ξεχωριστά. Στη συνέχεια, αναμίξτε τα δύο συστατικά του UNI-GRIP 2K PRIMER και αναδεύστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως το μίγμα. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία και η ανάμιξη εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό ένα χέρι UNI-GRIP 2K PRIMER αραιωμένο έως 15% με διαλυτικό πολυουρεθάνης 4099 ή P2. Για βιομηχανική χρήση και εφαρμογή με πιστόλι ή airless, αραιώστε 20-30% με διαλυτικό 4099, P2 ή P3. Μετά από 2 ώρες εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι UNI-GRIP 2K PRIMER. Χρόνος από χέρι σε χέρι δίχως αποχαρτάρισμα 4 ώρες. Σε



Uni-Grip 2K primer

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 3η

περίπτωση που υπερβείτε τις 4 ώρες θα πρέπει να τρίψετε την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση. Μετά το στέγνωμα της τελευταίας στρώσης (τουλάχιστον μετά από 24 ώρες) τρίψτε με κατάλληλο γυαλόχαρτο προκειμένου να λειανθεί η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το τελικό χρώμα 2 συστατικών MARINE-1 PAINT ή ACRYPOL 2K PAINT. Εναλλακτικά, πάνω από το UNI-GRIP 2K PRIMER, θα μπορούσε να εφαρμοστεί οποιοδήποτε τελικό χρώμα ενός ή δύο συστατικών νερού ή διαλύτη.

Στέγνωμα - Επαναβαφή

Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25°C: Στην αφή: 30 λεπτά. Επαναβαφή: μετά από 2 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία -υγρασία). Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C.

Απόδοση

Περίπου 12-14 m² το λίτρο, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, για πάχος ξηρού φιλμ 70-110μm.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε Λευκό.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 6 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως και 35°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με ΑΣΕΤΟΝ ή διαλυτικό πολυουρεθάνης 4099 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/Ι «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών», τύπος Δ] είναι 500 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l.

Συσκευασίες

PRIMER	0,6 lt	2 lt	8 lt ^{ΕΠ}
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	0,15 lt	0,5 lt	2 lt ^{ΕΠ}

^{ΕΠ} Τα προϊόντα και οι συσκευασίες που επισημαίνονται με ΕΠ, διατίθενται μόνο κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η ποσότητα και η τιμή.

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2