

Velatura aqua primer

Ακρυλική Βελατούρα νερού

Τεχνικές Προδιαγραφές
 Ημερομηνία Έκδοσης: 04/08/2025
 Αριθμός Έκδοσης: 2η



Ταχυστέγνωτη ακρυλική βελατούρα νερού, με μεγάλη γεμιστική ικανότητα ιδανική για την προετοιμασία-αστάρωμα ξύλινων επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν με χρώματα νερού ή διαλύτη. Έχει εξαιρετική απόδοση και λόγω της ειδικής σύνθεσής της καλύπτει και γεμίζει αποτελεσματικά την επιφάνεια εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση και θαυμάσιο φινιρίσμα στο τελικό επίχρισμα. Είναι άοσμη, δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα δίχως να αφήνει βενιές και ματίσεις, τρίβεται πολύ εύκολα χωρίς να στομώνει το γυαλόχαρτο και επαναβάφεται με ριπολίνες ή λαδομπογιές νερού και διαλύτη, καθώς επίσης και με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Όταν εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες έχει την ιδιότητα να μονώνει τις τανίνες και τα φυσικά εκχυλίσματα των ρόζων, αποτρέποντας τα τοπικά κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα.

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε νέες ξύλινες επιφάνειες ή σε παλιές ήδη βαμμένες με βερνικοχρώματα (ριπολίνες ή λαδομπογιές) νερού ή διαλύτη. Επίσης, χρησιμοποιείται σε MDF, νοβοπάν, μορισανίδα, γυμοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και σιδερένιες επιφάνειες. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για επιφάνειες που βάφονται με τη ριπολίνη νερού AQUATONE της VERNILAC. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες, λάδια, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Ξύλινες επιφάνειες που επαναβάφονται, απαιτούν αφαίρεση των παλιών αποκολλημένων χρωμάτων, στοκάρισμα με ξυλόστοκο STOCOXYL, λείανση με κατάλληλο γυαλόχαρτο και αστάρωμα με VELATURA AQUA PRIMER της VERNILAC.

Αραίωση

0-10% με καθαρό νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Όταν εφαρμόζεται με πιστόλι, αραιώστε 10-20% με καθαρό νερό.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	1,20±2 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,27±0,012 kg/lt (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία και η αραίωση εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless μια έως δύο στρώσεις VELATURA AQUA PRIMER. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C και άνω των 35°C.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1-2 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 10-12 m² το λίτρο, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε Λευκό και χρωματίζεται σε ανοικτές αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως και 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

Velatura aqua primer

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/08/2025

Αριθμός Έκδοσης: 2η

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/δ «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο», τύπος Υ] είναι 130 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 129 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	750 ml.	2,5 lt.
-------	---------	---------

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2