

Velatura

Αστάρι βερνικοχρωμάτων για ξύλα



Η VELATURA είναι εξαιρετικό υπόστρωμα για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και τρίβεται πολύ εύκολα. Εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή βερνικοχρωμάτων και είναι ιδανική για χρήση με την κορυφαία ριπολίνη εξαιρετικής ποιότητας EPTALUX της VERNILAC.

- **Εξαιρετικό γέμισμα-άπλωμα-δούλεμα-τρίψιμο.**
- **Μεγάλη καλυπτικότητα.**
- **Εσωτερικής και Εξωτερικής χρήσης.**
- **Κατάλληλο για νέες ή/και σπατουλαριστές ξύλινες επιφάνειες και MDF.**
- **Ιδανική για χρήση με EPTALUX.**

Προεργασία

Οι παλιές ή νέες επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από σκόνες, λάδια, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Οι ξύλινες επιφάνειες που προετοιμάζονται για πρώτη φορά (παρθένα ξύλα), αφού προηγηθεί το ξερόζιασμα, στοκάρονται με ξυλόστοκο STOCOXYL και σπατουλάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Οι ξύλινες επιφάνειες που επαναβάφονται, απαιτούν αφαίρεση των παλιών χρωμάτων που έχουν αποκολληθεί, στοκάρισμα με ξυλόστοκο STOCOXYL σε τυχόν σκασίματα και λείανση με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Αραίωση

Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, 10% κατ' όγκο, με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή με πιστόλι ή πιστόλι airless, 9% κατ' όγκο, με διαλυτικό X2 της VERNILAC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	50-60 sec (DIN 53211-CUP Νο6, 20°C)
Πυκνότητα	1,40-1,42 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ανά περίπτωση διαλυτικό αραίωσης. Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία και η

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 9η

αραίωση εφαρμόστε δύο χέρια VELATURA. Αφού στεγνώσει, τρίψτε με κατάλληλο γυαλόχαρτο, προκειμένου να λειανθεί η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το τελικό χρώμα.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 2-3 ώρες. Επαναβάφεται σε 16 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία). Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

Απόδοση

Περίπου 18 m²/L σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό.

Τελείωμα

Βερνικοχρώματα GLOSS FINISH και EPTALUX της VERNILAC.

Αποθήκευση

Η εργαστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με WHITE SPIRIT ή διαλυτικό X2 της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλήσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Δ] είναι 350 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 349 g/l.

Συσκευασίες

Λευκό	375 ml.	750 ml.	2,5 lt.
-------	---------	---------	---------

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.