



# Wash primer 1194

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 05/08/2025  
 Αριθμός Έκδοσης: 10η

## Αντισκωριακό αστάρι πρόσφυσης 2K για αλουμίνιο, γαλβανιζέ και μη σιδηρούχες επιφάνειες



Αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών, ειδικό για μη σιδηρούχες επιφάνειες, όπως χαλκός, μπρούντζος, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και γαλβανισμένα μέταλλα, οι οποίες είναι δύσκολο να βαφτούν απευθείας με κάποιο χρώμα. Έχει άριστες αντισκωριακές ιδιότητες καθώς και μεγάλη αντοχή στο νερό. Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

### Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά με αναλογία 1 μέρος Α προς 1 μέρος Β κατ' όγκο και αραιώνουμε το μίγμα κατά 40% με διαλυτικό.

### Αραίωση

40% με διαλυτικό N1, N2, P2 και 4099.

### Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	18-22 sec (DIN 53211-CF4, 25°C)
Πυκνότητα	0,880-0,884 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

### Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε ένα φιλό χέρι, πάχους 9-12 μικρών ξηρού φιλμ, πάνω σε καθαρή επιφάνεια, με πιστόλι κατά προτίμηση. Αν η χρήση πιστολιού δεν είναι δυνατή, εφαρμόζουμε το αραιωμένο μίγμα με πινέλο ή ρολό στραγγίζοντας τα πολύ καλά και με γρήγορες κινήσεις, προσέχοντας να μην εφαρμόσουμε στρώμα παχύτερο από 12μm.

### Στέγνωμα – Επαναβαφή

Αφού στεγνώσει το αστάρι μετά από 35-45 λεπτά περίπου, μπορούμε να βάψουμε με το χρώμα της αρεσκείας μας. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα πρόσφυσης συνιστάται η βαφή με το χρώμα να γίνει την επόμενη μέρα.

### Απόδοση

15-17 m<sup>2</sup>/kg.

### Στιλπνότητα

Ματ

### Αποχρώσεις

Ωχρα

### Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

### Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με το ίδιο διαλυτικό που χρησιμοποιείτε για την αραίωση. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

### Πητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Β/γ «Αστάρια πρόσφυσης»] είναι 780 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 779 g/l.

### Συσκευασίες

Χρώμα (Α)	750 ml.
Καταλύτης (Β)	750 ml.

### Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

