

# Wood varnish

**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2025  
 Αριθμός Έκδοσης: 16η

Αδιάβροχο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου διαλύτου, με φίλτρα UV



Το WOOD VARNISH είναι αδιάβροχο, διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα, γρήγορα και απλώνει θαυμάσια, δημιουργώντας ένα τέλειο φινιρίσμα. Το WOOD VARNISH έχει μεγάλη ελαστικότητα, πολύ καλές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και περιέχει ειδικά φίλτρα U.V. που προστατεύουν την ξύλινη επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία.

## Προεργασία

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές, καθαρές από ρετσίνα, λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Παλιά χρώματα ή βερνίκια σε κακή κατάσταση, αφαιρούνται πλήρως με διαβρωτικό VERNILAC. Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες (παρθένα ξύλα), για την αποτελεσματικότερη προστασία τους από τους μύκητες και το σαράκι, εφαρμόστε το άχρωμο συντηρητικό ξύλου TIMBERTONE GUARD της VERNILAC και στη συνέχεια, εφαρμόστε 2 χέρια WOOD VARNISH. Για τη συντήρηση ξύλινων επιφανειών ήδη βαμμένων με βερνίκια σε καλή κατάσταση, λειάνετε ελαφρά με κατάλληλο γυαλόχαρτο, καθαρίστε από τυχόν σκόνες και εφαρμόστε 1-2 χέρια WOOD VARNISH.

## Αραίωση

Έως 10% κατ' όγκο, με διαλυτικό WHITE SPIRIT της VERNILAC.

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	85±5 sec (CF4, 25°C)
Πυκνότητα	0,982±0,005 kg/lit (20°C)

## Εφαρμογή

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Στη συνέχεια, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless ένα ή δύο χέρια WOOD VARNISH, σε εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, παντζούρια, κ.λπ.).

## Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το βερνίκι στεγνώνει επιφανειακά σε 3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και υγρασία 50%, πάχος βαφής 40μm. Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται. Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

## Απόδοση

Περίπου 12 m<sup>2</sup>/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

## Αποχρώσεις - Στιλπνότητα

Διατίθεται σε άχρωμο γυαλιστερό, σατινέ και ματ και σε 6 έτοιμες γυαλιστερές και σατινέ αποχρώσεις χρωματολογίου ENDURA GUARD (601-603-604-606-607-608).

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται τουλάχιστον για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό N1 ή ΑΣΕΤΟΝ της VERNILAC. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ε «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου», Τύπος Δ] είναι 400 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry



# Wood varnish

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 16η

## Συσκευασίες

Άχρωμο Gloss	180 ml.	750 ml.	2,5 lt.
Άχρωμο Satine	180 ml.	750 ml.	2,5 lt.
Άχρωμο Mat	180 ml.	750 ml.	2,5 lt.
Χρωματιστά Gloss	180 ml.	750 ml.	
Χρωματιστά Satine	180 ml.	750 ml.	

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2