

Αστάρι parquet no. 3700

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/05/2025

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Ταχυστέγνωτο αστάρι ξύλινων πατωμάτων (παρκέτων)



Το ΑΣΤΑΡΙ PARQUET no.3700 είναι διαφανές υπόστρωμα άριστης ποιότητας, κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων πατωμάτων (παρκέτων) εσωτερικών χώρων. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα, εξαιρετική διαφάνεια και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στην εφαρμογή τελικών βερνικιών πατωμάτων. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσική απόχρωση της ξύλινης επιφάνειας και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για χρήση, με τα τελικά βερνίκια πατωμάτων πολουρεθάνης της σειράς PARQUET LX, της VERNILAC.

- Υψηλής απόδοσης
- Αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί το ξύλο με 1 χέρι
- Προστατεύει από λεκέδες, υγρασία & κυάνωση
- Εξαιρετικό γέμισμα-άπλωμα-δούλεμα-τρίψιμο
- Ισχυρή πρόσφυση
- Άριστη ελαστικότητα
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Εξοικονομεί βερνίκι δαπέδου
- Ιδανικό υπόστρωμα για το βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών Lx 860

Γενικά χαρακτηριστικά

Χρήση: Σε ξύλινα πατώματα (παρκέτα) εσωτερικών χώρων. **Εφαρμογή:** Πινέλο για εφαρμογή στην οικοδομή ή πιστόλι για εφαρμογή στη βιομηχανία. Αραίωση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται αραίωση όταν εφαρμόζεται με πινέλο. Κατά την βιομηχανική εφαρμογή του προϊόντος με πιστόλι απαιτείται αραίωση 10-20% κατ' όγκο με διαλυτικό N2 ή N3 της VERNILAC ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος. **Απόδοση:** 11-13 m² ανά λίτρο, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25°C: Ελεύθερο σκόνης: 15 λεπτά. Σε βάθος: 4 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	24±2 sec (CF4, 25°C)
Πυκνότητα	0,948±0,005 kg/ Lt (20°C)

Προετοιμασία επιφάνειας - Εφαρμογή

Το πάτωμα πρέπει να είναι απόλυτα στεγνό, καθαρό από σκόνες, λάδια, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και να έχει λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Πριν τη χρήση, αναδεύστε καλά το περιεχόμενο και εφαρμόστε 1 χέρι ΑΣΤΑΡΙ PARQUET no. 3700. Αφού στεγνώσει, συνήθως 1-4 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, εφαρμόστε 2 χέρια βερνίκι πατωμάτων από τη σειρά PARQUET LX της VERNILAC. Τα εργαλεία βαφής για να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με το διαλυτικό ΑΣΕΤΟΝ της VERNILAC.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/η «Συνδεδεκά αστάρια», Τύπος Δ] είναι 750 g/L (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 749 g/L.

Συσκευασίες

Διάφανο	1/1	2,5/1	5/1
---------	-----	-------	-----

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.