

Αστάρι Durocoat

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2017

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτη με ισχυρή πρόσφυση.
Ιδανικό για εξωτερική χρήση σε τοίχους και ταράτσες



Το ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT είναι αδιάβροχο, διαφανές, ακρυλικό υπόστρωμα, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα, κατάλληλο για το αστάρωμα επιφανειών που βάφονται με πλαστικά χρώματα, RELIEF, ακρυλικά, σιμεντοχρώματα και στεγανωτικά. Είναι ιδανικό προϊόν για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα, σπατουλαριστοί τοίχοι, αμιαντοσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλα, καθώς επίσης και στέγες, ταράτσες, στηθαία, κ.λπ. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, διεισδύει σε βάθος, μονώνοντας και ισχυροποιώντας πορώδεις επιφάνειες και επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλες ή κακής ποιότητας χρώματα. Το ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT έχει μεγάλες αντοχές, γρήγορο στέγνωμα και υπερτερεί έναντι του λινέλαιου, επειδή δεν προκαλεί κιτρινίση στα τελικά χρώματα που ακολουθούν. Το ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα τις αφήνει να αναπνέουν.

- Ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτικότητα και αδιαβροχοποίηση.
- Δέσιμο και σταθεροποίηση της επιφάνειας.
- Σταθεροποιεί και επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα.
- Ιδανικό για νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες τοίχων.
- Καλή διαπνοή.
- Ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες και σαθρά υλικά. Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της επιφάνειας στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για αδιάβροχο και ελαστικό στοκάρισμα σε αρμούς και ρωγμές τοίχων και

ταρατσών, χρησιμοποιήστε τον Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC.

Αραίωση

Για εφαρμογή σε τοίχους, αραίωση έως 100% κατ' όγκο, με WHITE SPIRIT της VERNILAC. Για εφαρμογή σε ταράτσες, αραίωση έως 20% κατ' όγκο, με WHITE SPIRIT της VERNILAC.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	15±2 sec (DIN 53211-CUP No4, 20°C)
Πυκνότητα	0,835±0,008 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C)

Εφαρμογή

Αναδεύστε πολύ καλά το προϊόν μέσα στο κουτί, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο, ένα χέρι ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT αραιωμένο έως 100% κατ' όγκο με WHITE SPIRIT της VERNILAC, σε καθαρές και κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Για εφαρμογή σε ταράτσες, εφαρμόστε ένα χέρι ΑΣΤΑΡΙ DUROCOAT, αραιωμένο έως 20% κατ' όγκο, με WHITE SPIRIT της VERNILAC. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3-5 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες αυξημένης υγρασίας, οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

Απόδοση

Για τοίχους: Περίπου 13-15 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Για ταράτσες: Περίπου 8-10 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε διάφανο.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



Ασάρι Durocoat

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/05/2017

Αριθμός Έκδοσης: 7η

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με WHITE SPIRIT. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/η «Συνδεδετικά ασάρια», Τύπος Δ] είναι 750 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 749 g/l.

Συσκευασίες

Διάφανο	1 lt.	5 lt.	15 lt.
---------	-------	-------	--------

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

