



Veradur a-100

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

100% ακρυλικό αστάρι πλαστικού γενικής χρήσης ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ



Το VERADUR A-100 είναι ημιδιάφανο αστάρι νερού, 100% ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως συνδετικό αστάρι σε πορώδη υποστρώματα όπως μπετόν, σοβάς, πλινθοδομή, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά. προκειμένου να σταθεροποιεί τις πορώδεις επιφάνειες και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, επαλειφόμενων ελαστομερών και διαφόρων κονιαμάτων, όπως: κόλλες πλακιδίων, ελαστικά κονιάματα, ακρυλικοί σοβάδες, κ.ά. Λόγω της υψηλής διεισδυτικότητας του εισχωρεί σε βάθος και αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος εξασφαλίζοντας ισχυρή συγκόλληση μεταξύ αυτού και του χρώματος ή του κονιαμάτων που πρόκειται να εφαρμοστεί. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, δεν πιπιλάει και συνδυάζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη ελαστικότητα υψηλή διεισδυτικότητα και αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες. Έχει χαμηλή οσμή, πολύ μεγάλη απόδοση, διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα. Είναι προϊόν φιλικό στο περιβάλλον.

Προεργασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνης, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Τυχόν σκασίματα, μικρορωγμές ή ατέλειες της επιφάνειας στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC. Για αδιάβροχο και ελαστικό στοκάρισμα με αρμούς και ρωγμές τοίχων και ταρατσών, χρησιμοποιήστε τον Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC της VERNILAC. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει.

Αραίωση

Αραιώστε 300-400% με καθαρό νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Ιξώδες | 103±3 KU (ASTM D 562, 20°C) |
| Πυκνότητα | 1,04±0,01 kg/lit (ISO 2811.01, 20°C) |

Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή, απαιτείται υποχρεωτική αραίωση του προϊόντος 300-400% με καθαρό νερό προκειμένου να διεισδύσει σε βάθος και να δέσει την πορώδη επιφάνεια χωρίς να σχηματίσει γυαλιστερό φιλμ. Στη συνέχεια αναδεύστε πολύ καλά το προϊόν μέσα στο κουτί, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, ένα χέρι VERADUR A-100 σε καθαρές και κατάλληλες προετοιμασμένες επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C και/ή σχετική υγρασία άνω του 80%.

Στέγνωμα – Επαναβαφή

Το αστάρι στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

Απόδοση

Περίπου 15-20 m²/lt, ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το ποσοστό αραίωσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε ημιδιάφανο.

Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/ζ «Αστάρια», Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.



Βιομηχανία βερνικιών & χρωμάτων varnishes & paints industry

Veradur a-100

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 6η

Συσκευασίες

| | | | |
|---------|---------|-------|--------|
| Διάφανο | 750 ml. | 3 lt. | 10 lt. |
|---------|---------|-------|--------|

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες – προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
801 11 55500

Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2